



ZINSSER® B-I-N TURBO

IDEALNE ROZWIĄZANIE AEROZOLOWE DO GRUNTOWANIA

- 4x większe pokrycie niż w przypadku tradycyjnych podkładów w sprayu
- Przylega do wszystkich powierzchni, nawet płytek ceramicznych i szkła
- Idealny do nowych konstrukcji, uszkodzeń spowodowanych wodą, ogniem i dymem

ZINSSER® B-I-N TURBO

OPIS

ZINSSER® TURBO SPRAY SYSTEM™ tworzy wachlarz natryskowy o szerokości do 25 cm, zapewniając 4-krotnie większe pokrycie w tym samym czasie niż tradycyjne podkłady natryskowe. B-I-N® jest idealny do nowych konstrukcji, uszkodzeń spowodowanych wodą, ogniem i dymem, przebudowy i renowacji. B-I-N® przywiera do wszystkich powierzchni, nawet do płytek ceramicznych i szkła. Może być stosowany na drewno, beton, płyty gipsowo-kartonowe i nieocynkowany metal. Zastęp mocno zwęglone podłoża i usuń luźną sadzę i inne zanieczyszczenia za pomocą suchej gąbki chemicznej lub odkurzacza. Uszkodzone powierzchnie należy zagruntować środkiem B-I-N® w celu zablokowania płam dymu, płam z wody i uszczelnienia zapachów.

ZALECANE UŻYCIE

B-I-N® Turbo jest idealny do nowych konstrukcji, uszkodzeń spowodowanych wodą, ogniem i dymem, przebudowy i renowacji. B-I-N® przywiera do wszystkich powierzchni, nawet do płytek ceramicznych i szkła. Może być stosowany na drewnie, betonie, płytach gipsowo-kartonowych i nieocynkowanym metalu. Zastęp mocno zwęglone podłoża i usuń luźną sadzę i inne zanieczyszczenia za pomocą suchej gąbki chemicznej lub odkurzacza. Uszkodzone powierzchnie należy zagruntować środkiem B-I-N® w celu zablokowania płam dymu, płam z wody i uszczelnienia zapachów.

DANE TECHNICZNE

Stopień połysku:	Mat
Stopień połysku w 60:	5%
Zawartość substancji stałych wagowo:	25,99%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	11,47%

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	15 minutes
Do przemalowania:	45 minutes
Pełne utwardzenie:	1 - 3 days

ZUŻYCI TEORETYCZNE

This can covers approximately 3m² dependent upon surface profile / porosity.

ZUŻYCI PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Surfaces should be clean, dry, sound and free of dust, dirt, excessive chalky material, grime, grease, oil, wax, mildew, wa lpaper adhesive or any contamination that may interfere with adhesion. If unsure, always wash surface with a household ammonia and water solution or an appropriate cleaning solution.

Remove any unsoundly adhered coatings. Sand any remaining paint film edges smooth with the surface. Lightly sand exposed exterior wood with 80 to 100 grit sandpaper to remove loose or weathered wood fibers. Attempt to remove existing stains by washing, sanding, scraping, etc. Ki l exterior mildew with a suitable mildew Ki ler. Bare wood that has been exposed for more than 4 weeks should be lightly sanded or abraded to remove weathered wood fibres. Remove mould and mildew before painting with a suitable biocidal wash. Rinse we l. For commercial buildings and schools fo low appropriate guidelines for mould removal.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

ZASTOSOWANIE: Tylko do użytku wewnętrznego i punktowego na zewnątrz. Stosować w temperaturze pokojowej w dobrze wentylowanym pomieszczeniu - unikać wysokiej wilgotności. Upewnić się, że powierzchnia przeznaczona do malowania jest czysta, całkowicie sucha (zawartość wilgoci <12%), solidna i wolna od brudu, pozostałości lub jakichkolwiek zanieczyszczeń powierzchniowych, które mogą wpływać na działanie podkładu. Energicznie wstrząsnąć puszką, aż kulka wewnątrz puszkii zacznie grzechotać. Jeśli kulka mieszająca nie grzechocze, należy skontaktować się z firmą Zinsser®. **NIE UDERZAĆ W PUSZKĘ.** Odwrócić do góry dnem i kontynuować wstrząsanie przez minutę - wstrząsając od czasu do czasu podczas użytkowania. Rozpylać w odległości 25-30 cm od obiektu krótkimi pociągnięciami. Powierzchnia może być pomalowana w ciągu 45 minut. **POKRYCIE:** Puszka wystarcza na około 3 m² powierzchni w zależności od profilu/porowatości powierzchni.

ZATYKANIE: Jeśli zawór się zatka, zdjąć końcówkę rozpylającą i wypłukać w spirytusie metylowym.

CZYSZCZENIE: Aby wyczyścić spray do przyszłego użytku, odwróć puszkę do góry dnem i rozpylaj, aż wydzieli się czysty gaz. Wytęrcz rozpryski przed wyschnięciem spirytusem metylowym.

OGRA NICZENIA: Nie nadaje się do stosowania na zewnątrz. Nie nadaje się do stosowania na podłogach lub obszarach narażonych na ruch pieszy. Stosować wyłącznie w temperaturze 10-32°C i wilgotności względnej poniżej 85%. Należy podjąć specjalne środki ostrożności podczas przygotowywania powierzchni malowanych drewnem i metalem sprzed lat 60-tych, ponieważ mogą one zawierać szkodliwy ołów. Podczas szlifowania na sucho należy unikać wdychania pyłu poprzez noszenie odpowiedniej maski ochronnej. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym Działem Usług Technicznych.

WARUNKI APLIKACJI

Apply only when temperature is between -5°C and 25°C and relative humidity is below 85%. Special precautions should be taken during the surface preparation of pre-1960s paint surfaces over wood and metal as they may contain harmful lead. When dry-sanding avoid dust inhalation by wearing a suitable protective face mask.

UWAGI

If valve clogs, remove spray tip and rinse in methylated spirit. To clear spray for future use, turn can upside down and spray until clear gas is emitted. Wipe up splatters before they dry with methylated spirit.

LIMITATIONS: Not suitable for full exterior use. Not suitable for use on floors or areas subjected to foot traffic.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, we l ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 4 and 27°C.

Data wydania: 06/02/2026

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu