



## ZINSSER® ALLCOAT INTERIOR MATT

# Grundierung und Finish in einem für alle Oberflächen Innen

- Mehrschichtige Anwendung
- Grundierung und Finish in einem
- Schnell trocknend - nach 2 Stunden überstreichbar
- NAK 1 - scheuerbeständig
- gleichmäßiges Finish

[WWW.ZINSSEREUROPE.EU](http://WWW.ZINSSEREUROPE.EU)

# ZINSSER® ALLCOAT INTERIOR MATT

## BESCHREIBUNG

ALLCOAT® Interior Matt ist eine ultimative Hochleistungs-Oberflächenfarbe. Entwickelt für die langfristige Dekoration von Holz, Metall, Mauerwerk, PVC, Beton, Gipskarton, Putz, Wänden und Decken. Ein scheuerfestes, fleckenbeständiges, gleichmäßig mattes Finish mit perfekter und gleichmäßiger Deckkraft.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

ALLCOAT® Interior Matt ist eine Grundierung und ein Finish für Oberflächen im Innenbereich, mit erstklassigen Eigenschaften und Leistungen. Dieses Produkt ist für die dauerhafte Beschichtung von Holz, Metall, Mauerwerk, PVC, Beton, Trockenbauwänden, Gips, Wänden und Decken bestimmt. Ein scheuerfestes, fleckenbeständiges, gleichmäßig mattes Finish mit perfekter und gleichmäßiger Deckkraft. Einsetzbar u.a. auf PVC, Keramikfliesen, Aluminium, Kupfer, Stahl, verzinktem Stahl, Holz, Gipskarton, Putzflächen, Beton, Wänden und Decken in allen Innenräumen.

## EMPFOHLENES SYSTEM

Zweischichtsystem - keine Grundierung erforderlich

## TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³):	1,2 - 1,4
Glanzgrad bei 60°:	<3%
Glanzgrad bei 85°:	<5%
Feststoffgehalt in Gewicht:	60%
Feststoffgehalt in Volume:	50%
Widerstand gegen Nassreibung (EN 13300):	Klasse 1 (< 5 µm Abrieb bei 200 Hüben)

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1 Stunde
Überstreichbar:	2 Stunden
Durchgehärtet:	5 bis 7 Tagen

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

10-12 m²/Liter pro Anstrich

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

In der Praxis hängt das Deckvermögen von vielen Faktoren ab, wie z.B. der Porosität und Rauheit des Untergrundes und dem Materialverlust während der Applikation

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberflächen müssen sauber, trocken, fest und frei von Schmutz, Staub, Fett, Wachs, Kleber, Seifenfilm, loser Farbe oder anderen Oberflächenverunreinigungen sein. Reinigen Sie die Oberflächen gründlich mit einem handelsüblichen Entfetter/Reiniger gemäß den Anweisungen des Herstellers. Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche vor dem Anstrich vollständig trocken ist, mit einem maximalen Feuchtigkeitsgehalt von 16%. Entfernen Sie vor dem Anstrich vorhandenen Schimmel und Mehltau mit einer geeigneten Schimmelentfernungslösung. Wenn Sie befürchten, dass sich Schimmel auf anderen Oberflächen und/oder an unsichtbaren Stellen bildet, wenden Sie sich an einen Spezialisten für Schimmelentfernung. Beachten Sie die entsprechenden Richtlinien für die Schimmelentfernung. Entfernen Sie den Rost bis auf sauberes, blankes Eisenmetall. Wenn Anzeichen von Rost zu sehen sind, tragen Sie eine Rostschutzgrundierung gemäß den Empfehlungen des Herstellers auf. Prüfen Sie, ob die Farbe ausreichend haftet, indem Sie mit einem Messer ein „X“ in den alten Farbfilm schneiden. Kleben Sie Tesafilm fest auf das „X“ und ziehen Sie den Klebestreifen schnell ab. Wenn sich die alte Farbe löst, entfernen Sie sie durch Abkratzen. Schleifen Sie rau Stellen ab und entfernen Sie Staub. Neue Putzflächen: Für optimale Ergebnisse zuerst mit einer geeigneten Grundierung versiegeln. Bei der Oberflächenvorbereitung von Farbflächen aus der Zeit vor 1960 sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, da sie schädliches Blei enthalten können. Vermeiden Sie das Einatmen von Staub. Tragen Sie beim Trockenschleifen eine geeignete Gesichtsmaske. Zweischichtsystem - keine Grundierung erforderlich! Versiegeln Sie Flecken mit einer geeigneten Zinsser-Fleckensperrgrundierung, falls erforderlich, bevor Sie ALLCOAT® Interior Matt auftragen.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gründlich aufrühren. Mit einem Pinsel mit synthetischen Borsten, einer mittelflorigen Rolle oder einem Airless-Spritzen eine 017er Düse und mittleren Druck (2000-2600 PSI) verwenden. Auftragen, wenn die Luft- und Oberflächentemperaturen zwischen 10°-32°C liegen und die Luftfeuchtigkeit weniger als 80% beträgt.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Bei Luft- und Oberflächentemperaturen zwischen 10°-32°C und einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 80% auftragen.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Mit einer Bürste mit synthetischen Borsten auftragen

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Eine mittelflorige Rolle verwenden

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

TIP: 0,008 - 0,011 / Druck: 110 bar

Ausgabedatum: 23/10/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

# ZINSSER® ALLCOAT INTERIOR MATT

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Applikationswerkzeuge, Spritzer und Flecken sofort mit warmem Wasser und Flüssigwaschmittel reinigen; mit Wasser abspülen. Die Anweisungen des Geräteherstellers zur Reinigung der Spritzgeräte beachten. Getrocknetes ALLCOAT® Interior Matt mit einem Haushaltstreiniger entfernen; mit Wasser nachspülen. Nicht in die Kanalisation oder in Wasserläufe leeren. Einige lokale Behörden verfügen über spezielle Einrichtungen für die Entsorgung von Beschichtungsabfällen.

## BEMERKUNGEN

Interior Matt kann mit dem CS2-Abtönsystem unter Verwendung der entsprechenden Abtönbasis zu einer Vielzahl von Farben abgetönt werden. Mehrere Gebinde abgetönter Farbe sollten miteinander gemischt werden, um eine einheitliche Farbe zu gewährleisten. ALLCOAT® Interior Matt ist nicht für die Anwendung auf Fußböden oder Oberflächen vorgesehen, die Wasser ausgesetzt sind oder längere Zeit damit in Berührung kommen, einschließlich Duschkabinen, Saunen oder Dampfbäder. Bei der Verwendung in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. in Badezimmern, sollte die Beschichtung mindestens 24 Stunden nach dem Auftragen trocknen, bevor Sie der Feuchtigkeit (Dampf) aus der Dusche/Badewanne ausgesetzt wird. Es wird empfohlen, zunächst eine Probefläche zu beschichten, um sicherzustellen, dass das Produkt den individuellen Anforderungen entspricht, bevor es auf die Oberfläche aufgetragen wird.

## SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: 2 g/L

VOC-Gehalt Fertigmischung: 2 g/L

VOC-Kategorie: IIA/a

VOC-Grenzwert: 30g/l

Grenelle: c

Bemerkungen für Sicherheit:

Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Sicherheitshinweise auf der Farbdose.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Produktionsdatum in ungeöffneter Originalverpackung, wenn in trockenen, belüfteten Räumen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, bei Temperaturen zwischen 5 und 32°C gelagert.

Ausgabedatum: 23/10/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shandon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)