ZINSSER®
QUALITY SINCE 1849

ZINSSER® ALLCOAT EXTERIOR MATT

Pittura da esterni per qualsiasi substrato

- Eccellente tenuta del colore
- Resistente agli agenti atmosferici
- Applicabile su diversi tipi di substrato
- Pellicola flessibile
- Ricopribile dopo 1 ora

ZINSSER® ALLCOAT EXTERIOR MATT

DESCRIZIONE
Concepito per la decorazione duratura di legno, metallo, muratura, materiali sintetici, calcestruzzo e rivestimenti di facciate. Primer di fissaggio, non richiede carteggiatura. Protegge la pellicola di vernice asciutta dalla muffa. ALLCOAT® Exterior Matt non è un prodotto antiruggine e deve essere applicato solo su metallo precedentemente trattato.

UTILIZZO CONSIGLIATO
ALLCOAT® Exterior Matt è stato sviluppato per tutte le superfici esterne ed è quindi ideale per l'uso su legno, materiali sintetici, metallo zincato, acciaio, rivestimenti di facciate, bitume ossidato, intonaco, mattoni, pietra, cemento, ecc.
Può essere utilizzato come primer e aderisce direttamente ai rivestimenti lucidi esistenti senza necessità di carteggiatura. La maggior parte delle applicazioni non richiede primer.
ALLCOAT® Exterior Matt offre un'ottima protezione da microfessure, bolle, sfaldature, pioggia e agenti atmosferici.
Sistema a due mani: la prima mano di ALLCOAT® Exterior Matt funge da primer e fissa il substrato; la mano finale completa il processo di protezione. Se necessario, coprire i nodi che traspaiono e le striature di resina con Zinsser B-I-N®.

DATI TECNICI

Densità:	1,25
Livello di lucentezza:	Opaco
Livello di lucentezza a 60°:	± 2%
Livello di lucentezza a 85°:	± 3%
Residuo secco in peso:	40%
Residuo secco in volume:	40%
Permeabilità al vapore acqueo:	Sd = 0,44 m (V2 EN ISO 7783)

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto da maneggiare:	1 h
Asciutto da rivestire:	1 h
Completamente indurito:	7 giorni

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO
100 µm/mano

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO
40 µm/mano

CONSUMO TEORICO
8 - 12 m²/l/mano

CONSUMO PRATICO
La resa pratica dipende da vari fattori, come la porosità e la rugosità del substrato, e le perdite causate dall'applicazione. Un'applicazione normale consiste in due mani, ma è necessario applicare una mano aggiuntiva sulle superfici molto esposte, come i davanzali delle finestre e le gronde

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Il substrato deve essere pulito, asciutto e privo di polvere, sporco, olio, cera, muffa, residui di colla, ecc. Rimuovere le mani di vernice precedenti e non aderenti. Pulire il supporto con Rust-Oleum ND14. Utilizzare il concentrato AMW per eliminare alghe e muffe.

ISTRUZIONI PER L'USO
Mescolare accuratamente prima dell'uso.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
>10°C, <85% H.R.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO
Applicare con un pennello a setole sintetiche

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO
Applicare con un rullo sintetico

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA
Ugello: 0,017 / Pressione: 140 - 170 bar

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI
Pulire le macchie e l'attrezzatura con acqua tiepida e sapone

NOTE
Si consiglia di non utilizzare ALLCOAT® Exterior Matt su pavimenti, terrazze o superfici orizzontali che possono essere sommerse o rimanere a contatto con l'acqua per periodi prolungati. Prima di applicare ALLCOAT® Exterior Matt, si consiglia di carteggiare e sgrassare accuratamente i rivestimenti in polvere e i substrati simili non trattati/nuovi. Il prodotto non è adatto all'applicazione in polvere su un nuovo Plastisol o rivestimento. Le superfici devono essere completamente trattate. ALLCOAT® Exterior Matt non ha proprietà anticorrosive, quindi non deve essere applicato direttamente sulle superfici arrugginite.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	35 g/l
Categoria COV:	A/d
Limite di COV:	130 g/l (2010)
Note riguardanti la sicurezza:	Consultare la Scheda di sicurezza e le relative istruzioni stampigliate sulla confezione.

SCADENZA
Minimo 2 anni dalla data di produzione (indicata sulla confezione) per le confezioni sigillate, conservate in locali asciutti e adeguatamente ventilati, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra 5 e 35°C.

Data del rilascio: 05/03/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu