



ZINSSER® ALLCOAT EXTERIOR MATT

Outdoor paint provides ultimate performance on all surfaces

- Excellent colour retention
- Weather resistant
- Can be applied to different types of surfaces
- Flexible coating
- Recoatable in 1 hour

ZINSSER® ALLCOAT EXTERIOR MATT

OPIS

Developed for the durable decoration of wood, metal, masonry, plastic, concrete and façade cladding. Self-priming, sanding is unnecessary. Protects dry coating against contamination by mould. ALLCOAT® Exterior Matt is not a rust inhibitive product, apply only on previously protected metal.

ZALECANE UŻYCIE

Developed for all outside surfaces, ALLCOAT® Exterior Matt is ideal for use on wood, plastic, galvanised metal, steel, façade cladding, weathered bitumen, plaster, brick, stone, concrete, and more. ALLCOAT® Exterior Matt can be used as a primer and adheres directly on existing glossy coatings without the need for sanding. A separate primer is unnecessary for most applications. ALLCOAT® Exterior Matt provides superb resistance to cracking, blistering, flaking, rain, and severe weather conditions.

Two-layer system: The first layer of ALLCOAT® Exterior Matt works as a primer and seals the surface. The top layer completes the sealing process. Where necessary, apply Zinsser B-I-N® to bleeding knots and resin streaks. For new or unpainted cedar, redwood, or other resinous timbers prime with Zinsser Cover Stain®

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,25
Stopień połysku:	Mat
Stopień połysku w 60°:	± 2%
Stopień połysku w 85°:	± 3%
Zawartość substancji stałych wagowo:	40%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	40%
Paroprzepuszczalność:	Sd = 0,44 m (V2 EN ISO 7783)

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Do użytku:	1 h
Do przemalowania:	1 h
Pełne utwardzenie:	7 days

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm/coat

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

40 µm/coat

ŻUŻYCIE TEORETYCZNE

8 - 12 m²/l/coat

ŻUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate. On porous surfaces coverage will be reduced e.g. sawn timber - 4-8 m² per litre. A normal application consists of two layers. Apply an extra layer to areas with high exposure such as window sills and eaves.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The surface must be clean, dry and free of dust, dirt, grease, oil, wax, mould, glue residues, etc. Remove old non-adhering layers of paint. Clean the surface using Rust-Oleum ND14. Use Mathys AMW concentrate to remove algae and mould.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Mix carefully before use.

WARUNKI APLIKACJI

10°C-32°C, < 85% R.H.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Apply with brush with synthetic bristle

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply with synthetic roller

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIERZNY

Nozzle: 0.017 / Pressure: 140 - 170 bar

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Use lukewarm soapy water to clean off stains and materials.

UWAGI

ALLCOAT® Exterior Matt is not recommended for use on floors, terraces, or horizontal surfaces that may be drenched in water or exposed to water for a long period of time. New or unweathered powder coatings or plastisols must be degreased and carefully sanded prior to application of Allcoat Exterior Matt. Not suitable onto PVDF cladding : apply Rust-Oleum PVDF Primer first. ALLCOAT® Exterior Matt has no anti corrosive properties; apply Zinsser 123 or Noxyde+ (Airless application) on bare ferrous metal surfaces. Onto rusty surfaces, prime with Rust-Oleum® Peganox® or CombiColor® Aqua Primer or Noxyde+ (Airless application).

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	35 g/l
Kategoria LZO:	A/d
Limity LZO:	130 g/l (2010)
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data wydania: 05/03/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu