



ZINSSER B-I-N

ZINSSER BIN Най-добрият в света грунд "убиец"

- Бързо съхнене
- Превъзходна адхезия към лъскави и гладки повърхности
- Силно скриващата формула блокира упоритите и устойчиви петна
- Запечатва порести повърхности
- Може да се прилага при минусови температури

ОПИСАНИЕ

Основните характеристики : 1-компонентен, Грунд, На базата на разтворител Бързосъхнещ грунд, блокиращ петна и миризми. Запечатва непокрити или порести повърхности, подобрявайки покривността на финашните бои.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Интериор: Подходящ за нови и предварително боядисани гипскартонени повърхности, изсъхнала мазилка/циментови покрития, дърво (бор, ела, кедр, секвоя, шперплат), метал (алуминий, стомана, неръждаема стомана, мед), винил, PVC, фибростъкло, изсъхнала зидария (стуко, бетонни блокове, лят бетон, тухли). Ефективно блокира петна и миризми, причинени от щети от вода и пожар, както и петна от тъмни бои, мазнини, ръжда, креозот, асфалт, пастели, червило, графити, маркери, възли, смолисти ивици, таниново протичане и др.

Екстериор: Продуктът е строго ограничен за точково грундиране. Например, може да се използва за упорити петна от възли и смолисти ивици преди пълно грундиране с водоразтворим или маслен грунд.

Запечатване: B-I-N запечатва необработени или порести повърхности, като подобрява покривността на финашните бои. Създава дървесните влакна, създавайки гладка и добре запечатана повърхност с ефект на "емайл задържане", което намалява необходимостта от допълнителни слоеве боя. Много порестите повърхности може да изискват два слоя и да намалят покривността на продукта.

Блокиране на петна: B-I-N е най-добрият грунд за блокиране на вътрешни петна. Един слой ефективно блокира петна от вода, никотин, мастило, графити, пастели, маркери, ръжда и дим, предотвратявайки проникването им в завършващото покритие. Някои петна може да изискват втори слой. Препоръчва се за трайно запечатване на тежки следи от пожар и водни петна.

Блокиране на миризми: B-I-N запечатва петна и миризми от пожари или тютюнопушене. Също така блокира миризмите на урина и други животински миризми, предотвратявайки тяхното разпространение.

Гланцирани повърхности: B-I-N може да се използва като адхезивен грунд върху гладки повърхности без нужда от шлайфане или матиране.

Стени с покритие: B-I-N може да се използва за грундиране на съществуващи, добре прилепнали, непорести стенни покрития, за да скрие шарки/тъмни цветове преди боядисване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,16
Гланцово ниво:	matt
Гланцово ниво при 60°:	Мат (5 - 10%)
Съдържание на твърди частици в тегло:	49%
Съдържание на твърди вещества в обема:	29%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	20 мин
Готов за повторно нанасяне:	45 мин
Напълно втвърден:	1 - 3 дни

МОКЪР СЛОЙ

80 - 100 µm

СУХ СЛОЙ

25 - 30 µm

РАЗХОДНА НОРМА

12,5 кв.м. за 1 литър

КОНСУМАЦИЯ

Практическото покритие зависи от множество фактори, като поръзност и грапавост на основата, както и загуби на материала по време на нанасяне.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, здрави и без прах, замърсявания, прекомерно кредитирани остатъци, мазнини, масла, восък, мухъл, остатъци от тапетно лепило или други замърсители, които могат да попречат на адхезията. Ако не сте сигурни, винаги измийте повърхността с разтвор от домакински амоняк и вода или с подходящ почистващ препарат.

Отстранете всички слабо прилепнали покрития.

Изшлайфайте гладко ръбовете на останалия слой боя, за да се слеете с повърхността.

Леко шлайфайте откритата външна дървесина с шкурка 80-100, за да премахнете ронливите или изветрели влакна.

Опитайте се да отстраните съществуващите петна чрез измиване, шлайфане, стъргане и други методи.

Унищожете външния мухъл с подходящ препарат за отстраняване на плесен.

Дърво, което е било изложено на атмосферни влияния повече от 4 седмици, трябва да бъде леко шлайфано или обработено, за да се премахнат изветрелите влакна. Преди боядисване премахнете плесента и мухъла с подходящ биоциден препарат и изплакнете добре.

За търговски сгради и училища следвайте съответните указания за отстраняване на мухъл.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

За осигуряване на хомогенност, продуктът трябва да бъде добре разбъркан преди употреба.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

- Нанасяйте при температура на въздуха и повърхността между -1°C и 32°C и относителна влажност под 70%.
- Не прилагайте B-I-N, ако температурата на повърхността е с по-малко от 3°C под точката на оросяване.
- Влажността на основата не трябва да надвишава 12%.

Дата на издаване: 24/04/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER B-I-N

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Използвайте четка от естествени или синтетични влакна. Не разреждайте.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Използвайте валик от найлон или полиестер (дължина на влакната 8-12 мм). Не разреждайте.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

- Дюза: 0,011 - 0,013 инча
- Налягане: 55 - 80 бара
- Не разреждайте.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

- Размер на накрайника: 1,5 мм
- Налягане: 3 - 4 бара
- Не разреждайте.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Почиствайте разливите и капките с денатуриран спирт или амонячен препарат. Инструментите се почистват с Mathys Brush Cleaner или разтвор от 1 част амоняк и 3 части вода веднага след употреба.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Локалното грундиране се препоръчва само при използване на силно покривни финишни бои. За най-добри резултати, грундирайте цялата повърхност преди боядисване. Продуктът не е подходящ за цялостно външно грундиране, нито за подове, палуби или повърхности, подложени на потапяне или продължителен контакт с вода.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	448 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	448 g/l
Категория ЛОС:	A/i
Ограничение за ЛОС:	500 г/л
Забележки относно безопасността:	Консултирайте се с информационния лист за безопасност и информацията на етикета.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 4 and 27°C.

Дата на издаване: 24/04/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu