



ZINSSER® B-I-N

Shellakbaseret Pletforsegler og Hæfteprimer

- Hurtigtørrende, overmalbar efter 45 minutter
- Særdeles god vedhæftning på glatte overflader
- Dækker selv de mest genstridige skjolder og pletter
- Eliminerer dårlig lugt efter brand, sod, urin, nikotin mv.
- Kan påføres ved temperaturer under 0°C

ZINSSER® B-I-N

BESKRIVELSE

Hurtigtørrende plet- og lugtforsegler. Forsegler ikketidligere malede samt porøse overflader så den efterfølgende topmaling dækker bedre.

ANBEFALET BRUG

Anvendes indendørs på lofter, vægge, døre, skabe,møbler og lignende malbare overflader. Udendørs bruges produktet kun som pletgrunder. Kan anvendes til at forsegle skjolder af fugt, fedt, rust, nikotin, asfalt, graffiti osv.

Indendørs: Nye samt tidligere malede vægge, tørre pudsede vægge / cementbaserede belægninger, træ (fyr, gran, ceder, krydsfiner), metal (alumi-ni-um, stål, rustfrit stål, kobber), vinyl, PVC, glasfiber, afhærdet murværk (stuk, betonblokke, porebeton, mursten). Forsegler skjolder og dårlig lugt efter vand - og brandskader, stænk af mørke farver, fedt, rust, kreosot, asfalt, farvebly-anter, læbestift, graffiti, markeringsfarver, knaster, streger mv.

Udendørs: Pletgrunding af genstridig saft fra knaster og revner, inden hele overfladen behandles med vand- eller opløsningsmiddelbaseret grunder. Det er vigtigt, at BIN bliver overmalet indenfor samme døgn, da produktet ikke tåler UV-stråler gennem længere tid.

Forsegler ubehandlede og porøse overflader og sikrer bedre dækkevne af den efterfølgende topmaling. Den behandlede overflade fremstår som lakeret og fordrer derfor færre lag topmaling. På meget porøse overflader kan det være nødvendigt med to lag.

Indendørs pletforsegler: Et lag dækker effektivt pletter og skjolder af vand nikotin, tryksværte, graffiti, farve, rust og sod, så de ikke skinner igennem topmalingen. Svære skjolder og pletter skal muligvis behandles med to lag. Anbefales til permanent forsegling af svære skjolder af røg og vand samt til eliminering af dårlig lugt efter brand. Fjerner endvidere dårlig lugt af urin o. a. animalsk lugt. B-I-N kan anvendes i områder, hvor der lejlighedsvist opbevares levnedsmidler. B-I-N anbefales også til forsegling af nikotin og tobaksugt.

Blanke overflader – blank lak og klare topmalinger, keramiske fliser, paneler og metaloverflader kan grundes uden forudgående matslibning.

Vægudsmykninger – eksisterende, godt hæftende og ikke-porøse udsmykninger - såvel mønstre som mørke farver - skjules med B-I-N inden påføring af maling.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,16
Glansgrad:	Mat
Glansgrad ved 60°:	Mat, Glans 5 - 10%
Faststofindhold i vægt:	49%
Tørstofindhold i volumen:	29%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	20 minutter
Genbehandlingstør:	45 minutter
Fuldt hærdet:	1 - 3 dage

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

80 - 100 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

25 - 30 µm

TEORETISK FORBRUG

10 - 12 m²/l

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer så som overfladens porøsitet og ruhed samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Overfladen skal være ren, tør, i god stand og fri for støv, snavs, overdreven kalk, fedt, olie, voks, mug, tapetklister – i det hele taget alt, som kan forhindre en ordentlig vedhæftning. Overfladen afvaskes i salmiakspiritus eller lign. iblandet vand. Al løstsiddende maling fjernes. Fastsiddende maling slibes jævnt med overfladen. Udsat udendørs træ skal slibes let med 80-100 korns sandpapir for at fjerne løse træfibre. Pletter forsøges afvasket, slebet eller skrabt af. Ubehandlet træ, som har stået mere end 4 uger, slibes let. Skruehoveder undersænkes og huller udspartles. Skimmel og mug afvaskes med et egnet middel og skylles grundigt med rent vand. Ved usikkerhed om der skulle befinde sig skimmel og mug bag vægge, under gulve, i ventilationssystemer mv. skal fagmand kontaktes for råd om afhjælpning. I offentlige bygninger, skoler osv skal de givne retningslinier for fjernelse af mug følges.

BRUGSANVISNING

Produktet skal omrøres grundigt før brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Temperatur -1 - 32°C / luftfugtighed max. 70%. Påfør ikke B-I-N hvis overfladetemperaturen er mindre end 3° C under dugpunktet. Underlagets fugtindhold må ikke være over 12%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Fortyndes ikke. Brug pensler med naturhår eller syntetiske hår.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Fortyndes ikke. Brug nylon eller polyester ruller (8-12 mm).

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Fortyndes ikke. Dysestørrelse: 11 – 13. Tryk: 55 - 80 bar.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Fortyndes ikke. Dysestørrelse: 1,5 mm. Tryk: 3 - 4 bar.

RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Sprit eller salmiakspiritus. Maleværktøj rengøres straks i en blanding af 1 del salmiak og 3 dele vand.

BEMÆRKNINGER

Indendørs: På de fleste overflader er det oftest tilstrækkeligt at påføre ét lag. På porøse og sugende underlag kan det dog være nødvendigt at påføre to lag. Pletgrunding anbefales kun under særdeles godt dækkende topma-linger. Bedste resultat opnås ved grunding af hele overfladen inden påfø-ring af en topmaling.

Udendørs: Det anbefales ikke at påføre produktet på en hel overflade. Det anbefales ikke til udendørs gulve og dæk eller til overflader, der nedsænkes i vand eller udsættes for længere tids vandpåvirkning.

Udstedelsesdato: 24/04/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® B-I-N

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	448 g/l
VOC-færdigblanding:	448 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	500 г/л
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 3 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 4 og 27°C.

Udstedelsesdato: 24/04/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu