



ZINSSER® BIN ADVANCED

Vandbaseret Syntetisk Shellak

- Fremragende hæfte- og isoler-primer
- Hæfter på blanke og hårde overflader
- Hurtigtørrende, nem at mellemslibe
- Forsegler harpiks, knaster mv.
- Isolerer skjolder efter fugt-, sod- og røgskader

ZINSSER® BIN ADVANCED

BESKRIVELSE

Zinsser B-I-N® Advanced er en syntetisk shellakbaseret Primer-Forsegler, som effektivt blokerer pletter og skjolder. Kan anvendes på hele overflader indendørs og som pletforsegler udendørs. Produktet er hurtigtørrende og lugtsvag, har fremragende pletblokerende egenskaber og anvendes på såvel nye som eksisterende overflader samt ved renovering efter brand- eller vandskader. B-I-N® Advanced kan anvendes både under og ovenpå alle vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede malinger.

ANBEFALET BRUG

Anvendes som grunder på alle bare eller tidligere malede indendørs overflader såsom træ, gips, puds, murværk, galvaniseret metal og PVC. B-I-N Advanced hæfter fortrinligt på tætte, blanke overflader som lakker, paneler, laminat, glas og keramiske fliser uden forudgående matslibning.

Pletgrundning:

B-I-N Advanced er fremragende til pletgrundning udendørs. Produktet forsegler effektivt knaster og harpiksudtræk. Bemærk: Det anbefales kun at pletgrunde under fuldt dækkende topmalinger. Under dårligt dækkende topmalinger vil det være nødvendigt at grunde hele overfladen med Zinsser® Bulls-Eye 1-2-3 Plus® efter pletgrundning med B-I-N Advanced.

Forsegling:

B-I-N Advanced trænger godt ned i og forsegler porøse overflader. Produktet tørrer op til en glat og jævn overflade, så topmalingens dækevne forbedres og får en mere ensartet glans.

Pletforsegler:

B-I-N Advanced blokerer effektivt pletter og skjolder af fugt, nikotin, fedt, olie, sod, rust, tannin, farve og læbestift. Blokerer desuden dårlig lugt efter brandskade, røg-, cigar- og cigaretlugt, urinlugt fra husdyr samt dårlig lugt fra pejs/brændeovn.

Udseende:

B-I-N Advanced er hvid og kan tones til lyse farver. Der må max. tilsættes 7 ml universal tonefarve pr. ltr.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1.29
Glansgrad:	Mat
Faststofindhold i vægt:	51.2%
Tørstofindhold i volumen:	36.9%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringsstør:	25 minutter
Genbehandlingstør:	45 minutter
Fuldt hærdet:	7 dage

ANBEFALET VÅDFILMTHYKKELSE

100-137 µm

ANBEFALET TØRFILMTHYKKELSE

37.5-50 µm

TEORETISK FORBRUG

7,5 - 10 m²/liter/lag

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkevidde afhænger af mange faktorer så som overfladens porøsitet og ruhed, påføringsmetode samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Overfladen skal være ren, tør, i god stand og fri for støv, snavs, overdreven kalk, fedt, olie, voks, mug, tapetklister – i det hele taget alt, som kan forhindre en ordentlig vedhæftning. I tvivlstilfælde afvaskes med et pas-sende rensmiddel, fortynder eller med BC50 iblandet vand. Skyl grundigt. Al løstsiddende maling fjernes. Kanten fra den tilbageblevne

fastsiddende maling slibes jævnt med den bare overflade. Pletter forsøges afvasket, slebet eller skrabet af. Lad tørre fuldstændigt inden grunding med B-I-N Advanced.

BRUGSANVISNING

Produktet skal omrøres eller rystes omhyggeligt før brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Temperatur 10-32°C / luftfugtighed under 85%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Brug pensler af god kvalitet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Brug ruller med kort eller medium luv.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Dysetørrelse: 15 - 17. Tryk: 170 – 220 bar. Sørg for god udluftning

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Værktøj og spild afvaskes med sæbevand, inden indtørring. Følg producentens anvisninger ved rengøring af sprøjteudstyr.

BEMÆRKNINGER

B-I-N Advanced anbefales ikke til hele overflader udendørs eller til ekstremt fugtige indendørs arealer, eller til overflader, der nedsænkes i vand eller udsættes for længere tids vandpåvirkning. Bland ikke produktet med andre olie- eller vandbaserede produkter. Det vil i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt med et lag. Ved særligt porøse overflader eller sugende underlag kan det være nødvendigt at påføre to lag. Bedste resultat opnås ved påføring af B-I-N Advanced på hele overfladen inden påføring af topmaling. Ved forsegling af fugtskjolder, vil skjolderne muligvis kunne ses i grunderen efter tørring. Pletten er dog "lukket" og vil ikke kunne ses gennem topmalingen.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	<100 g/L
VOC-færdigblanding:	30 g/l
VOC-kategori:	A/g
VOC-grænse:	30 g/l (2010)
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 4 og 32° C.

Udstedelsesdato: 12/01/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu