



## ZINSSER® BIN ADVANCED

# Skjellakkbasert kvist- og sperregrunning

- Utmerket flekksperning
- Luktsvak; Såpe og vann til rengjøring
- Sperrer tannin, kvist og kvae
- Sperrer sigar-, sigarett- og nikotinlukt
- Forsegler vanskelige fuktskjolder, brann- og røykskader

# ZINSSER® BIN ADVANCED

## BESKRIVELSE

B-I-N® Advanced er en vanntynnet kvist- og sperregrunning basert på syntetisk skjellakk. Den kombinerer kort tørketid med en uovertruffen heft og enestående dekkevne. B-I-N® Advanced kan brukes både over og under alkyd- og vanntynnet maling og er ideell til nybygg, ombygging, renovering og brann- og vannskader. B-I-N® Advanced er matt, hvitpigmentert og luktsvak.

## ANBEFALT BRUK

Anbefales for bruk på tak, vegger, lister, møbler og andre malingsflater innendørs. Utvendig bruk er begrenset til flekking. Blokkerer og sperrer vanskelige flekker og lukt.

Innvendig: Ideell som dekkende grunning til nytt eller tidligere malt/lakkert tre, byggeplater, porøs tapet, trepanel, dører, karm, PVC, kryssfiner, betong, høyglansmaling, lakk og andre overmalbare flater. Ideell til bruk i hus og leiligheter, sykehus, skoler, butikker og restauranter.

Utvendig: B-I-N® Advanced er fremragende til utendørs flekkforsegling av kvister, harpiks, rustflekker m.m. Kvist og harpiks sperrer med to strøk B-I-N® Advanced.

Forsegling: B-I-N® Advanced trenger inn og forsegler porøse overflater og tørker til en jevn finish med fremragende overmalingssegenskaper. Toppstroket dekker bedre og får en mer ensartet glans, hvilket gjør B-I-N® Advanced til en fremragende grunning. Merk, at på porøse overflater kan flekkgrunning synes gjennom, om toppstroket har dårlig dekkevne. På kvist og harpiks samt nytt treverk anbefales to strøk B-I-N® Advanced.

Sperregrunning: B-I-N® Advanced er ideell til forsegling av flekker innendørs, og anbefales til permanent forsegling av fuktskjolder, nikotin, fett, olje, sot, rust, muggsopp, kritt, leppestift, sparklede overflater m.m. B-I-N® Advanced er også en enestående luftforsegler som isolerer alle typer lukt, slik som lukt fra brannskader, røyk, nikotin, mugg, dyreurin, lukt fra ovner og kjeler.

Glatte overflater: B-I-N® Advanced hefter på nesten alle overflater og muliggjør deretter påføring av toppmaling på overflater som blank lakk, glass, glaserte fliser, metall, laminat og MDF - uten sliping først.

## TEKNISKE DATA

Tetthet:	1.29
Glansgrad:	Matt
Tørrestoffinnhold i vekt:	51.2%
Tørrestoffinnhold i volum:	36.9%

## TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtør:	25 minutter
Overmalbar:	45 minutter
Herdetid:	7 dager

## ANBEFALT VÅTFILMYKKELSE

100-137 µm

## ANBEFALT TØRRFILMYKKELSE

37.5-50 µm

## TEORETISK FORBRUK

7.5-10 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISK FORBRUK

Praktisk forbruk avhenger av flere faktorer som overflatens porøsitet og grovhet, påføringsmetode, samt svinn ved påføring.

## KLARGJØRING AV OVERFLATE

Overflaten må være ren, tørr og fast, fri for støv, rust, lim, tapet, løs maling, fett, olje, voks, eller andre urenheter som kan påvirke heften negativt. Ved tvil rengjøres overflaten med egnet rengjøringsmiddel eller løsemiddel og skylles grundig. Fjern løs maling/materiale. Slip

evt. skarpe overganger/kanter slik at overflaten blir jevn. Fjern så mye som mulig av eksisterende flekker ved å vaske, slippe, skrape etc. før flekkgrunning. Sørg for at overflaten er gjennomtørket før påføring av grunning.

## BRUKSANVISNING

For å sikre homogenitet bør malingen ristes og/eller røres før og under bruk. Ett strøk er som regel nok for å grunne de fleste underlag. Dersom underlaget er meget porøst og sugende, kan det være nødvendig med to strøk. Flekking anbefales kun under godt dekkende toppstrøk. For best mulig resultat, grunnes hele overflaten før påføring av toppstrøk. Produktet anbefales ikke som heldekkende behandling utvendig. På gulv, terrasser eller overflater som utsettes for stående eller langvarig kontakt med vann.

## PÅFØRINGSBETINGELSER

Sørg for at luft- og overflatetemperatur er mellom 10°C til 32°C og relativ luftfuktighet er under 85 % ved påføring.

## PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Påfør med en pensel, rulle eller sprøyte (sprøyteopåføring: følg produsentens anvisninger, til airless sprøyting anvendes dysestørrelse 15-17. Trykk: 170-220 bar). Tynnes med maks 8 % vann.

## PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Påfør med en pensel, rulle eller sprøyte (sprøyteopåføring: følg produsentens anvisninger, til airless sprøyting anvendes dysestørrelse 15-17. Trykk: 170-220 bar). Tynnes med maks 8 % vann.

## PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

Påfør med en pensel, rulle eller sprøyte (sprøyteopåføring: følg produsentens anvisninger, til airless sprøyting anvendes dysestørrelse 15-17. Trykk: 170-220 bar). Tynnes med maks 8 % vann.

## RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Redskap rengjøres med varmt såpevann straks etter bruk. Skyll godt. Søl må tørkes opp umiddelbart før det tørker. Følg produsentens anvisninger ved rengjøring av sprøyteutstyr.

## MERKNADER

Påfør mer produkt på overflater med lukt- og flekkproblemer. Ved flekkgrunning og grunning av kvist/harpiks er tørketiden 2 timer. Ved forsegling av fuktskjolder, vil skjoldene muligens kunne sees i grunningen etter tørkingen. Flekken er likevel forseglet og vil ikke kunne sees gjennom toppmalingen.

## SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	<100 g/L
VOC ferdigblandet:	30 g/l
VOC kategori:	A/g
VOC grense:	30 g/l (2010)
Merknader angående sikkerhet:	Se sikkerhetsdatablad og sikkerhetsinformasjon skrevet på emballasjen.

## HOLDBARHET

LAGRES UÅPNET OG TØRT I GODT VENTILERT ROM, I TEMPERATURER MELLOM 4 OG 32°C. MÅ IKKE UTSETTES FOR DIREKTE SOLLYS. Holdbar i 2 år fra produksjonsdato ved riktig oppbevaring.

Utstedt dato: 12/01/2024

**Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger:** Vennligst referer til den respektive produktsiden på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

**Ansvarsfraskrivelse:** Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)