



ZINSSER[®] B-I-N AEROSOL

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE ULTRA ISOLANT EN AEROSOL

- Séchage et recouvrement ultra-rapide
- Adhérence supérieure sur surfaces brillantes et fermées
- Bloque les taches les plus tenaces et persistantes
- Isole les nœuds du bois et les coulées de sève
- Ferme les surfaces poreuses

ZINSSER® B-I-N AEROSOL

DESCRIPTION

ZINSSER® B-I-N® Aérosol est idéal pour les travaux neufs, les dommages causés par l'eau, le feu et la fumée, les rénovations et les restaurations. B-I-N® adhère à toutes les surfaces, y compris les carreaux en céramique et le verre. Utilisable sur bois, béton, plâtre et dérivés, métal non galvanisé.

B-I-N® Aérosol est idéal pour apprêter les surfaces intérieures et apprêter localement les surfaces extérieures.

Il est formulé pour sceller, apprêter et bloquer les taches sur les surfaces déjà peintes ou neuves, sèche en quelques minutes et bloque efficacement tout type d'odeur.

B-I-N® Aérosol fonctionne à merveille sur les projets intérieurs tels que les plafonds, les murs, les portes et les surfaces peignables connexes.

Les utilisations extérieures comprennent le traitement localisé des taches d'eau, de graisse et de graffiti, ainsi que de nombreux autres types de taches.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Intérieur : sur plafonds, murs, portes, éléments d'ornement, placards, mobilier, et toutes surfaces peignable liées à ces éléments: cloisons sèches de plâtre cartonné neuves ou peintes, enduits à base de plâtre ou ciment bien sec, bois (pin, sapin, cedar, bois rouges, contreplaqué), métal (aluminium, acier, inox, cuivre), vinyle, PVC, fibre de verre, maçonnerie bien sèche (stuc, parpaings, ciment, briques).

Extérieur : isoler localement (retouche) les nœuds du bois présentant des saignements récurrents et les traces de coulées de sève avant d'appliquer sur toute la surface un primaire approprié en phase aqueuse ou solvant.

Impression: B-I-N ferme les surfaces non peintes ou poreuses, assurant aux finitions un meilleur rendement. Il imprègne et relie les fibres du bois créant ainsi une surface lisse et fermée empêchant la pénétration de la finition pour un meilleur rendu et limitant le nombre de couches. Les surfaces très poreuses exigent en général deux couches et diminuent le rendement du produit.

Bloquage des taches: Une couche bloquera efficacement les taches (à l'exception des substances solubles dans l'alcool), notamment: eau, nicotine, encre, graffiti, crayon, feutre, rouille et fumée, incendie et dégâts des eaux, et les empêchera de ressortir au travers de la finition. Certaines taches importantes nécessiteront une seconde couche.

Masque et isole les teintes sombres, les taches de graisse, créosote, bitume, nœuds de bois, coulures de sève, saignements de tanin, etc.

Odeurs : bloque les odeurs causées par les incendies, les dégâts des eaux, le tabac, l'urine et toute autre odeur animale. B-I-N peut être utilisé dans les locaux où un contact accidentel avec des aliments peut se produire.

Surfaces brillantes : laques et vernis brillants, carrelage céramique, placages, meubles et surfaces métalliques peuvent être imprimées sans ponçage ni dépolissage préalable.

Papier peint: B-I-N peut être utilisé comme primaire sur papier peint existant, parfaitement adhérent et non poreux, pour masquer les motifs/les couleurs sombres avant la finition.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm ³):	1,16
Niveau de brillance:	Mat
Niveau de brillance à 60°:	5%
Extrait sec en poids:	13,8%
Extrait sec en volume:	11%

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	10 minutes
Recouvrable:	45 minutes
Dur à cœur:	1 - 3 jours

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

80 - 100 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

25 - 30 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE

Cet aérosol couvre environ 2m² en fonction du profil/porosité de la surface

CONSOMMATION PRATIQUE

La couverture pratique dépend de nombreux facteurs tels que la porosité et la rugosité du substrat et les pertes de matériau lors de l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les surfaces seront propres, sèches, saines et exemptes de : poussière, salissures, particules pulvérulentes, suie, graisse, huile, cire, moisissures, colle pour papier peint et en général toute contamination pouvant interférer avec l'adhérence. Toujours lessiver la surface avec un détergent approprié.

Éliminer toute peinture non adhérente. Adoucir les bordures des anciennes peintures par ponçage afin de niveler la surface. Poncer légèrement le bois extérieur exposé au papier de verre grain 80 à 100 pour éliminer les fibres détachées et usées. Éliminer au mieux les taches existantes par lessivage, ponçage, grattage, etc. Éliminer la moisissure au moyen d'un détergent fongicide efficace comme le Rust-Oleum AMW Concentré. En cas de présence de moisissures derrière les murs, sous les sols, dans les systèmes de ventilation ou toute autre zone non visible, contacter un professionnel spécialisé dans le traitement des problèmes de moisissures. Pour les bâtiments commerciaux et les écoles respecter les instructions et règles relatives à l'élimination des moisissures.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour garantir l'homogénéité, les matériaux de revêtement doivent être soigneusement remués avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température de l'air et de la surface entre -1 et +32°C et humidité relative est inférieure à 70%, >3°C au point de rosée. Humidité des supports <12%.

APPLICATION & DILUTION: BROSSÉ

Utiliser une brosse naturelle ou synthétique. Ne pas diluer.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Utiliser un rouleau en nylon ou en polyester (8-12 mm). Ne pas diluer.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Buse : 0,011 - 0,013 inch / Pression : 55 - 80 bars. Ne pas diluer.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Pointe 1,5 mm. Pression 3 - 4 bar. Ne pas diluer.

Date d'émission: 09/12/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® B-I-N AEROSOL

APPLICATION & DILUTION: AÉROSOL

Agitez vigoureusement l'aérosol jusqu'à entendre la bille à l'intérieur. Retournez l'aérosol et continuez d'agiter pendant une minute. Agitez de temps en temps l'aérosol durant l'emploi.

Pour préparer l'aérosol au stockage en vue d'une utilisation ultérieure, retournez la bombe et vaporisez jusqu'à produire un gaz transparent.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Nettoyez immédiatement les projections de pulvérisation et les gouttes avec de l'alcool dénaturé et du détergent ammoniacé. Si les éclaboussures ou les gouttes ont séché, utilisez de l'alcool dénaturé ou un détergent ammoniacé pour les ramollir et les enlever.

REMARQUES

B-I-N n'est pas recommandé pour des surfaces entières en extérieur ni pour des applications sur des sols ou pour des surfaces sujettes à immersion ou contact prolongé avec de l'eau.

DURÉE DE VIE

3 ans minimum à partir de la date de production pour les emballages fermés, stockés dans des locaux secs et bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire direct, à des températures comprises entre 5 et 25°C.

Date d'émission: 09/12/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu