



ZINSSER® B-I-N AEROZOL

Uszczelniacz i bejca na bazie szelaku

- Szybkie schnięcie
- Doskonała przyczepność do błyszczących powierzchni
- Wysoce kryjąca formuła blokuje uporczywe i trwałe plamy
- Uszczelnia porowate powierzchnie
- Może być stosowany w ujemnych temperaturach

ZINSSER® B-I-N AEROZOL

OPIS

Szybkoschnący bloker plam i zapachów. Uszczelnia niepomalowane lub porowate powierzchnie, dzięki czemu farby nawierzchniowe mają lepsze krycie.

ZALECANE UŻYCIE

Wnętrza: nowe i wcześniej malowane płyty gipsowo-kartonowe, utwardzone tynki/powłoki cementowe, drewno (sosna, jodła, cedr, sekwoja, sklejka), metal (aluminium, stal, stal nierdzewna, miedź), winyl, PVC, włókno szklane, utwardzony mur (stiók, bloczki betonowe, beton wylewany, cegła). Blokuje plamy i nieprzyjemne zapachy powstałe w wyniku zalania i pożaru, uszczelnia plamy z ciemnych kolorów, smaru, rdzy, kreozotu, asfaltu, kredek, szminki, graffiti, markerów, sęków, smug soków, krwawienia garbników itp.

Na zewnątrz: ściśle i wyłącznie ograniczone do gruntowania punktowego. Np. uporczywe wykwyty z sęków i smug garbników przed zagruntowaniem całej powierzchni podkładem na bazie wody lub oleju.

Uszczelnianie: B-I-N uszczelnia niepomalowane lub porowate powierzchnie, dzięki czemu farby nawierzchniowe mają lepsze krycie. Wypełnia i wiąże włókna drewna, tworząc gładką, uszczelnioną powierzchnię z "trzymaaniem się emalii", dzięki czemu potrzeba mniej warstw farby. Należy pamiętać, że bardzo porowate powierzchnie mogą wymagać dwóch warstw i mogą zmniejszyć pokrycie produktu na stopę kwadratową.

Usuwanie plam: B-I-N jest najlepszym podkładem do usuwania plam we wnętrzach. Jedna warstwa skutecznie zablokuje plamy, w tym plamy z wody, nikotyny, atramentu, graffiti, kredek, markerów, rdzy i dymu, dzięki czemu nie będą one przenikać do warstwy nawierzchniowej. Niektóre plamy wymagają nałożenia drugiej warstwy. Zalecany do trwałego zabezpieczania ciężkich plam z ognia i wody.

B-I-N uszczelnia plamy z dymu i zapachy spowodowane pożarami lub tytoniem. Uszczelnia również zapachy moczu i innych zwierząt.

Błyszczące powierzchnie: B-I-N może być stosowany jako podkład adhezyjny na gładkich powierzchniach bez konieczności szlifowania lub usuwania połysku.

Okładziny ścienne: B-I-N może być stosowany do gruntowania istniejących, dobrze przylegających, nieporowatych okładzin ściennych w celu ukrycia wzorów/ciemnych kolorów przed malowaniem.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,16
Stopień połysku:	Mat
Stopień połysku w 60°:	Mat: 5 - 10%
Zawartość substancji stałych wagowo:	13.8%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	11%

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	20 min
Do przemalowania:	45 min
Pełne utwardzenie:	1 - 3 dni

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

80 - 100 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

25 - 30 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

10 - 12 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Praktyczne pokrycie zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie powinny być czyste, suche, solidne i wolne od kurzu, brudu, nadmiaru kredowego materiału, brudu, tłuszczu, oleju, wosku, pleśni, kleju do tapet lub wszelkich zanieczyszczeń, które mogą zakłócać przyczepność. W razie wątpliwości należy zawsze umyć powierzchnię domowym roztworem amoniaku i wody lub odpowiednim roztworem czyszczącym.

Usunąć wszelkie źle przylegające powłoki. Przeszlifować wszelkie pozostałe krawędzie powłoki malarskiej, aby wyrównać je z powierzchnią. Lekko przeszlifować odsłonięte drewno zewnętrzne papierem ściernym o ziarnistości od 80 do 100, aby usunąć luźne lub zwietrzałe włókna drewna. Spróbować usunąć istniejące plamy poprzez mycie, szlifowanie, skrobanie itp. Zlikwidować pleśń zewnętrzną za pomocą odpowiedniego środka pleśniobójczego.

Nagie drewno, które było odsłonięte przez ponad 4 tygodnie powinno być lekko przeszlifowane lub przetrarte w celu usunięcia zwietrzałych włókien drewna. Usunąć pleśń przed malowaniem za pomocą odpowiedniego środka biobójczego. Dobrze spłukać. W przypadku budynków komercyjnych i szkół należy postępować zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi usuwania pleśni.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Aby zapewnić jednorodność, materiały powłokowe należy dokładnie wymieszać przed użyciem.

WARUNKI APLIKACJI

Stosować, gdy temperatura powietrza i powierzchni wynosi od -1 do 32°C, a wilgotność względna jest niższa niż 70%. Nie nakładać B-I-N, jeśli temperatura powierzchni jest niższa niż 3°C poniżej punktu rosy. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 12%.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Używać szczotki naturalnej lub syntetycznej. Nie rozcieńczać.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Używać wałka nylonowego lub poliesterowego (8-12 mm). Nie rozcieńczać.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Dysza: 0,011 - 0,013 cala / Ciśnienie: 55 - 80 barów. Nie rozcieńczać.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Końcówka 1,5 mm. Ciśnienie 3-4 bar. Nie rozcieńczać.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: AEROSOL

Shake can vigorously until ball inside can rattles. Turn upside down & continue shaking for one minute – shake occasionally during use.

Spray 25-30 cm from object with short 'dusting' strokes. Surface may be painted in 30 minutes.

To clear spray for future use, turn can upside down & spray until clear gas is emitted.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Wycieki i krople należy usuwać denaturatem lub detergentem amoniakalnym. Natychmiast po użyciu umyć narzędzia za pomocą Mathys Brush Cleaner lub w roztworze 1 części amoniaku i 3 części wody.

Data wydania: 09/12/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® B-I-N AEROZOL

UWAGI

Gruntowanie punktowe jest zalecane tylko w przypadku farb nawierzchniowych o wysokim stopniu krycia. W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy zagruntować całą powierzchnię przed malowaniem.

Produkt nie jest zalecany do stosowania na całych powierzchniach zewnętrznych lub na podłogach, pokładach lub powierzchniach narażonych na zanurzenie lub długotrwały kontakt z wodą.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Co najmniej 3 lata od daty produkcji w nieotwartych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie w bezpośrednim świetle słonecznym, w temperaturze od 4 do 27°C.

Data wydania: 09/12/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu