



ZINSSER® B-I-N AQUA

Bílý vodou ředitelný izolační a plnicí základ

- Skvělý blokátor skvrn
- Izoluje zabarvení, suky a skvrny po vytékající pryskyřici
- Izoluje doutníkový, cigaretový a nikotinový zápach
- Izoluje silné skvrny od vody, poškození ohněm a kouřem
- Izoluje skvrny od rzi, graffiti, pastelek, rtěnky a mastnoty



ZINSSER® B-I-N AQUA

DESCRIPTION

B-I-N® Aqua je vysoce účinný bílý izolační a plnicí vodou ředitelný základový nátěr na bázi vody a syntetického šelaku s nízkých zápachem, který kombinuje rychlé schnutí s bezkonkurenční přilnavostí a nejlepší možnou krycí schopností.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Základní nátěr v interiérech - Použijte jako základní nátěr na celý povrch na dřevěné panely, stavební desky, dveře, rámy, PVC, překližku, beton, lesklé barvy a laky a jiné přetřítelné povrchy. Při použití v exteriéru aplikujte lokálně. B-I-N® Aqua je vynikající pro vnější lokální izolaci suků, pryskyřice, rzi, skvrn atp. Je také ideální pro lokální izolaci skvrn od vody a tmelených povrchů v interiéru. Základní nátěr na lokálně natřených místech s porézním povrchem může prosvitat, má-li vrchní nátěr špatně krytí. To platí také pro mnohé stropní barvy a lesklé emaily – používejte pouze vrchní nátěr s dobrou krycí schopností. Tmelení - B-I-N® Aqua proniká a utěšňuje porézní povrchy a zasychá do hladka s vynikajícími krycími vlastnostmi. Barva získá lepší krytí a jednotnější lesk, což činí z B-I-N® Aqua vynikající základní nátěr na emaily. Ideální na dřevo, novou vytvrzenou omítku, beton a betonové tvárnice, štuky, sádkokarton, spárovací hmotu, nenatírané obklady a jiné porézní povrchy. Blokování skvrn a zápachu - B-I-N® Aqua účinně blokuje skvrny od vody, nikotinu, mastnoty, oleje, sazí, rzi, plísně, taninu, pastelek a rtěnky. Je také vynikající bariéra proti zápachu - blokuje všechny druhy zápachu včetně zápachu z poškozené požárem, kouře, doutníků a cigaret, plísně, moči domácích zvířat, zápachu z krbů a ohřívaců. Poškození požárem - Odstraňte silně zuhelnatělé podklady a uvolněné saze chemickou houbou nebo prachovkou. Na poškozené povrchy aplikujte B-I-N® Aqua k zablokování kouřových skvrn, vodních skvrn a pachů. Suky a pryskyřice ve dřevě utěsněte jednou nebo dvěma vrstvami B-I-N® Aqua. Pokud je dřevo nové, doporučujeme dva nátěry. Lesklé povrchy - Lesklé smaltované barvy a čiré povrchové úpravy, skříně, obložení, sklo, Formica®, MDF, keramické dlaždice a kov mohou být natřeny základním nátěrem bez broušení nebo zdrsnění.

TECHNICAL DATA

Hustota (g/cm ³):	1,2 - 1,4
Úroveň lesku:	Matt
Obsah pevných látek v hmotnosti:	60%
Obsah pevných látek v objemu:	50%

DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

Dotykem suché:	25 min
Suchý nátěr:	45 min
Plně vytvrzené:	7 dny

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU

100 - 137 µm

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU

37.5 - 50 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

7,5 - 10 m²/L/vrstva

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu a ztráty materiálu při aplikaci.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrchy by měly být čisté, suché, zbavené prachu, nečistot, nadměrného množství křídového materiálu, špíny, mastnoty, oleje, vosku, plísní, lepidla na tapety nebo jakéhokoli znečištění, které by mohlo narušit přilnavost. Pokud si nejste jisti, vždy omyjte povrch vhodným čistícím roztokem. Odstraňte všechny odlupující se a/nebo nepevné povlaky. Zbývající okraje nátěrového filmu obruste dohladka. Při základním nátěru na znečištěná místa se nejprve pokuste odstranit co nejvíce skvrn omytím, broušením, škrábáním atd. Před základním nátěrem nechte povrch úplně vyschnout.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity je třeba nátěrové hmoty před použitím důkladně promíchat. Pokud je požadováno ředění, nepřidávejte více než 5 % vody. Pro dosažení nejlepších výsledků napenetrujte celý povrch před lakováním.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Aplikujte při teplotě vzduchu a povrchu mezi 10 °C a 32 °C s relativní vlhkostí nižší než 85 %.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Použijte přírodní nebo syntetický štětec. Pro ředění nepoužívejte více než 5 % vody.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Použijte nylonový nebo polyesterový váleček (8-12 mm). Pro ředění nepoužívejte více než 5 % vody.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: BEZVZDUCHOVÝ SPREJ

Tryska: 0,15 - 0,17 palce / Tlak: 120 - 150 barů. Pro ředění nepoužívejte více než 8 % vody.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ / ROZLITÍ

Rozlité látky a kapky barvy vyčistěte mýdlem a teplou vodou. Otřete stříkance, než zaschnou. Při čištění stříkacího zařízení postupujte podle pokynů výrobce zařízení.

POZNÁMKY

B-I-N® Aqua lze tónovat až 25 ml univerzálního tónovače na litr. Tónování základního nátěru směrem k barvě vrchního nátěru pomáhá krytí už v jedné vrstvě. Naneste více na povrch se zápachem a problémy se skvrnami. Po zaschnutí natřete venkovní povrchy lokálně základním nátěrem. Nižší teploty, vyšší vlhkost a přidání odstínu prodlouží dobu schnutí a vytvrzení produktu. U suků a skvrn nechte 2 hodiny zaschnout. Při utěšování vodních skvrn se mohou v základním nátěru během schnutí objevit nějaké skvrny. To je normální. Skvrna je uzamčena a nebude prosakovat do vrchního laku. Nedoporučuje se pro celoplošnou aplikaci na venkovní podklady, podlahy garáží, paluby, terasy, verandy, nadměrně vlhké vnitřní prostory - např. sauny, vlhké povrchy nebo povrchy vystavené ponoření nebo dlouhodobému kontaktu s vodou.

SAFETY DATA

Úroveň těkavých organických látek:	1 g/l
VOC readymix:	1 g/l
Kategorie VOC:	A/g
Limitní hodnota VOC:	30 g/l (2010)
Poznámky k bezpečnosti:	Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

last_updated: 27/10/2025

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer: footer_data_disclaimer.value

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® B-I-N AQUA

DOBA POUŽITELNOSTI

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 32°C.

last_updated: 27/10/2025

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer: footer_data_disclaimer.value

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu