



# ZINSSER® B-I-N AQUA

# Weiß pigmentierte Grundier-Versiegelung auf Wasserbasis

- Ausgezeichneter Fleckenblocker
- Versiegelt Gerbstoffe, Äste und Harzläufer
- · Versiegelt Zigarren-, Zigaretten- und Nikotingerüche
- · Versiegelt starke Wasserflecken, Brand- und Rauchschäden
- · Versiegelt Rostflecken, Graffiti, Kreide, Lippenstift und Fett

# ZINSSER® B-I-N AQUA

#### BESCHREIBUNG

B-I-N® Aqua ist eine leistungsstarke, weiß pigmentierte, geruchsarme Grundierung und Versiegelung von Astknoten auf Wasserbasis, auf Basis von synthetischem Schellack, die schnelle Trocknungszeiten mit unübertroffener Haftung und bestmöglicher Deckkraft kombiniert

#### **EMPFOHLENE VERWENDUNG**

**Grundierung von Innenräumen** – Verwendung als vollflächige Grundierung auf Holzplatten, Bauplatten, Türen, Rahmen, PVC, Sperrholz, Beton, glänzenden Farben und Lacken und anderen lackierbaren Oberflächen.

Stellenweise Grundierung – B-I-N® Aqua eignet sich hervorragend für die stellenweise Grundierung im Außenbereich von Astknoten, Harz, Rostflecken usw. B-I-N® Aqua ist auch ideal für die stellenweise Grundierung von Wasserflecken und gekitteten Oberflächen im Innenbereich. Hinweis: Auf stellenweise grundierten Flächen mit poröser Oberfläche kann die Grundierung durchscheinen, wenn der Decklack schlecht deckt. Dies gilt auch für viele Deckenfarben und glänzende Lacke – nur einen Decklack mit guter Deckkraft verwenden.

Versiegelung – B-I-N® Aqua dringt in poröse Oberflächen ein und versiegelt sie und trocknet zu einer glatten Oberfläche mit ausgezeichneten Deckungseigenschaften. Die Farbe erhält eine bessere Deckkraft und einen gleichmäßigeren Glanz, was B-I-N® Aqua zu einer hervorragenden Grundierung für Lacke macht. Ideal für Holz, neuen ausgehärteten Putz, Beton und Betonblock, Stuck, Trockenbau, Fugenmasse, unbeschichtete Wandverkleidungen und andere poröse Oberflächen.

Flecken- und Geruchssperre – B-I-N® Aqua sperrt effektiv Wasser-, Nikotin-, Fett-, Öl-, Ruß-, Rost-, Schimmel-, Tannin-, Kreide- und Lippenstiftflecken ab. B-I-N® Aqua ist auch eine hervorragende Geruchssperre und sperrt alle Arten von Gerüchen, einschließlich Geruch von Brandschäden, Rauch, Zigarren und Zigaretten, Schimmel, Haustierurin, Geruch von Kaminen und Heizungen ab.

**Brandschäden** – Stark verkohlten Untergrund ersetzen und losen Ruß und andere Verunreinigungen mit einem trockenen chemischen Schwamm oder Staubtuch entfernen. Beschädigte Oberflächen mit B-I-N® Aqua grundieren, um Rauch- und Wasserflecken zu entfernen und Gerüche zu versiegeln.

**Astknoten und Harzläufer** – Astknoten und Harz mit einem oder zwei Anstrichen B-I-N® Aqua versiegeln. Bei neuem Holz werden zwei Schichten empfohlen.

Glänzende Oberflächen – Glanz- und Klarlack, Schränke, Verkleidungen, Glas, Formica®, MDF, Keramikfliesen und Metall können ohne Abschleifen oder Mattieren grundiert werden

## **TECHNISCHE DATEN**

Dichte (g/cm³): 1,2 - 1,4
Glanzgrad: Matt
Feststoffgehalt in Gewicht: 60%
Feststoffgehalt in Volume: 50%

# **TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%**

Klebfrei: 25 Minuten Überstreichbar: 45 Minuten Durchgehärtet: 7 Tage

## **EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE**

100-137 μm

## **EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE**

37.5-50 μm

#### THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

7.5-10 m<sup>2</sup>/L/Schicht

#### PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Rauheit des Untergrundes und Materialverlust während der Verarbeitung.

#### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund sollte sauber, trocken, intakt und frei von Staub, Schmutz, übermäßig kalkhaltigem Material, Ruß, Fett, Öl, Wachs, Schimmel, Tapeten, Kleister oder anderen Verunreinigungen sein, die die Haftung beeinträchtigen könnten. Bei Zweifeln Oberfläche mit einer geeigneten Reinigungs- oder Lösungsmittellösung abwaschen und gründlich abspülen. Abblätternde bzw. nicht fest haftende Beschichtungen entfernen. Ränder einer eventuell vorhandenen Lackierung glatt schleifen. Beim Grundieren fleckiger Stellen zunächst versuchen, durch Waschen, Schleifen, Schaben usw. so viel wie möglich vom Fleck zu entfernen. Untergrund vor dem Grundieren vollständig trocknen lassen.

#### **HINWEISE ZUR VERARBEITUNG**

Vor Verwendung müssen die Beschichtungsmittel kräftig umgerührt werden, bis eine gute Homogenität erreicht ist. Zum Verdünnen nicht mehr als 5 % Wasser verwenden. In den meisten Fällen ist nur ein Anstrich erforderlich, um die meisten Oberflächen zu grundieren. Wenn auf sehr porösen Untergründen eine übermäßige Absorption auftritt, kann ein zweiter Anstrich erforderlich sein. Für beste Ergebnisse die gesamte Oberfläche vor dem Lackieren grundieren.

#### ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Bei einer Luft- und Oberflächentemperatur von 10–32 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 85 % auftragen.

# **VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL**

Hochwertige Bürste. Zum Verdünnen nicht mehr als 5 % Wasser verwenden.

#### VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

3/8" Sonnenroller. Zum Verdünnen nicht mehr als 5 % Wasser verwenden.

# **VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN**

Verwenden Sie für Airless-Spritzen eine 0.15–0.17-Zoll-Düse bei 120-150 BAR. Anweisungen des Herstellers für Spritzgeräte befolgen. Sorgen Sie jederzeit für ausreichende Belüftung. Zum Verdünnen nicht mehr als 8 % Wasser verwenden.

# REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Verschüttete und tropfende Farbe mit warmem Wasser und Seife entfernen. Spritzer vor dem Trocknen abwischen. Für die Reinigung der Spritzausrüstung Herstelleranweisungen befolgen.

Ausgabedatum: 14/04/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.1 Zilverenberg 16 5234 GM 's-Hertogenbosch The Netherlands T:+31 (0) 165 593 636 F:+31 (0) 165 593 600 Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S. 38, av. du Gros Chêne 95322 Herblay France T: +33(0) 130 40 00 44 F: +33(0) 130 40 99 80 N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T:+32 (0) 13 460 200
F:+32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

# ZINSSER® B-I-N AQUA

#### **BEMERKUNGEN**

B-I-N® Aqua kann mit bis zu 16 ml Universal-Abtönpaste pro Liter eingefärbt werden. Wird die Grundierung in der Farbe des Decklacks abgetönt, kann sie mit einer einzigen Schicht abgedeckt werden.

Bei Oberflächen mit Geruchs- und Fleckenproblemen eine größere Menge auftragen. Stellenweise grundierte Außenflächen nach dem Trocknen streichen. Niedrigere Temperaturen, höhere Luftfeuchtigkeit und die Zugabe von Tönungsmitteln verlängern die Trocken- und Aushärtungszeit des Produkts.

Bei Astknoten und Flecken: 2 Stunden trocknen lassen. Bei der Versiegelung von Wasserflecken können während des Trocknens Verfärbungen in der Grundierung auftreten. Dies ist kein Grund zur Beunruhigung, die Verfärbung ist in dem Material gebunden und nach übersteichen nicht mehr sichthar

Nicht empfohlen für die vollflächige Anwendung auf Untergründen im Außenbereich, Garagenböden, Decks, Terrassen, Veranden, übermäßig feuchten Innenbereichen – z. B. Saunaräumen, feuchten Oberflächen oder Oberflächen, die unter der Wasseroberfläche liegen (z.B. Pools) oder längere Zeit mit Wasser in Berührung kommen.

# **SICHERHEITSDATEN**

 VOC-Gehalt:
 1 g/l

 VOC-Gehält Fertigmischung:
 1 g/l

 VOC-Kategorie:
 A/g

 VOC-Grenzwert:
 30 g/l (2010)

Bemerkungen für Sicherheit: Siehe das diesbezügliche Sicherheitsdatenblatt und

die Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

### LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht im direkten Sonnenlicht bei Temperaturen

Ausgabedatum: 14/04/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V Zilverenberg 16 5234 GM 's-Hertogenbosch The Netherlands T: +31 (0) 165 593 636 F: +31 (0) 165 593 600 Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-Oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S. 38, av. du Gros Chêne 95322 Herblay France T:+33(0) 130 40 00 44 F:+33(0) 130 40 99 80 info@rust-oleum.eu N.V. Martin Mathys S.A. Kolenbergstraat 23 3545 Zelem Belgium T: +32 (0) 13 460 200 F: +32 (0) 13 460 201 info@rust-oleum.eu