



## ZINSSER® B-I-N AQUA

# EDISTYKSELLINEN VESIOHENTEINEN OKSA- JA ERISTEPOHJAMAALI

- Erittäin vähähajuinen.
- Sisältää haihtuvia orgaanisia VOC-yhdisteitä (< 0,1 %).
- Sisä- ja ulkokäyttöön.
- Pohjustaa, eristää ja estää tahrat tehokkaasti.
- Eristää ongelmalliset hajut.
- Kiinnittyy erinomaisesti ilman pinnan hiomista.
- Estää puun oksanpikkan ja mahlan läpilyönnit.



# ZINSSER® B-I-N AQUA

B-I-N® AQUA-pohjamaalin urauurtava vesihohenteinen koostumus on kehitetty sekä ammattikäyttöön että kaupallisiin sovelluksiin.

## SÄVYTYKS:

B-I-N® AQUA voidaan sävyttää enintään 25 ml:lla yleissävytintä litraa kohti. Pohjamaalin sävyttäminen pintamaalin värin sävyiseksi auttaa peittämään yhdellä pintamaalikerroksella.

## POHJAMAALAUUS:

Käytä koko pinnan pohjamaalina sekä sisä- että ulkokäytössä puulevyille, rakennuslevyille, oville, ovenpielille, PVC:lle, vanerille, betonille, kiiltäville maaleille ja lakoille, raudattomille metalleille, kuten galvanoidulle metallille, kuparille, alumiinille ja ruostumattomalle teräkselle, sekä muille maalattaville pinnoille.

## PAIKKAPOHJUSTUS:

B-I-N® AQUA on erinomainen esimerkiksi oksakohtien, puun oksanpihkan, mahlan ja tahrojen paikkapohjustukseen, ja se sopii erittäin hyvin myös vesivauriotahrojen paikkapohjustukseen sisätiloissa. Huomaa, että pohjamaalilla tehty paikkapohjustus voi näkyä huokoisella pinnalla läpi, jos pintamaalin peittävyys on heikko. Tämä pätee myös moniin sisäkatomaaleihin ja kiiltäviin emalimaaleihin – käytä vain hyvin peittävää pintamaalia. Parhaan tuloksen saat, kun annat pohjamaalilla paikkamaalattujen alueiden kuivua vähintään 45 minuutin ajan, ennen kuin peität koko alueen B-I-N® AQUA -maalilla.

## ERISTYS:

B-I-N® AQUA, jolla on erinomaiset peittävyysominaisuudet, tunkeutuu huokosiin pintoihin, eristä ne ja kuivuu sileäksi pinnaksi. B-I-N® AQUA on erinomainen pohjamaali emalille ja ideaali puulle, uudelle kovettuneelle rappaukselle, betonille ja betoniharkoille, rappauslaastille, kipsilevyille, saumausmassoille, pinnoittamattomille seinäpäällysteille ja muille huokoisille pinnoille.

## TAHROJEN- JA HAJUNESTO:

B-I-N® AQUA estää tehokkaasti vesi-, nikotiini-, rasva-, öljy-, noki-, home-, tanniini-, värikynä- ja huulipunatahrat. B-I-N® AQUA on myös erinomainen hajunestoaine. Se eristää tehokkaasti mm. kaikenlaiset palovahingoista, savusta, nikotiinista, homeesta, lemmikkien virtsasta sekä takoista ja lämmittimistä aiheutuneet hajut.

## PALOVAHINGOT:

Poista pahoin hiiltyneet alustat, irtonoki ja muut epäpuhtaudet kuivalla kemiallisella sienellä tai pölyliinalla. Pohjista vaurioituneet pinnat B-I-N® AQUA -pohjamaalilla savu- ja vesitahrojen estämiseksi ja hajujen eristämiseksi.

## OKSAKOHDAT JA PIHKAVALUMAT:

Eristä oksakohdat ja pihkanvalumat yhdellä tai kahdella kerroksella B-I-N® AQUA -pohjamaalia. Jos puu on uutta, suosittelemme kahta maalikerrosta.

## KIILTÄVÄT PINNAT:

Kiiltävä emalimaali ja kirkkaat pinnoitteet, kaapit, paneelit, lasi, Formica®, MDF, keraamiset laatat ja ei-rautametallit voidaan pohjustaa ilman hiontaa tai kiillonpoistoa.

**PINNAN VALMISTELU:** Pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja ehjiä, eikä niissä saa olla likaa, hometta, ruostetta tai huonokuntoisia pinnoitteita, jotka voivat heikentää tarttuvuutta. Jos olet epävarma, pese pinta rasvaa liuottavalla puhdistusaineella, huuhtelee huolellisesti ja anna pinnan kuivua kokonaan. Poista sisätiloissa oleva home homeenpoistoaineella. Käsittele ulkopinnat ulkokäyttöön tarkoitetulla homeen torjunta-aineella valmistajan ohjeiden mukaisesti. Poista mahdolliset kuoriutuvat ja/tai huonokuntoiset pinnoitteet. Hio jäljellä olevat maalikalvon reunat sileiksi. Kun pohjustat värjättyneitä alueita, yritä ensin poistaa mahdollisimman paljon tahraa pesemällä, hiomalla, raaputtamalla jne. Anna pinnan kuivua täysin ennen pohjamaalausta. Alustan kosteuspitoisuus ei saa ylittää 12 %. Uusi hiottu tai pölyinen tasointe on ensin tiivistettävä. Poista rasva uudesta galvanoidusta teräksestä rasvaa liuottavalla puhdistusaineella, jolla varmistetaan, että kaikki rasva ja pinnan epäpuhtaudet poistetaan. Haalistumattomat jauhemaaalit ja Plastisol-pinnoitteet on hiottava ja rasva on poistettava perusteellisesti ennen pohjamaalausta. Ennen 1960-lukua maalattujen pin-

tojen pintakäsittelyssä on noudatettava erityisiä varotoimia, sillä ne voivat sisältää haitallista liijyä. Varmista, että levitysolosuhteet ovat suotuisat ja että hyviä maalauskäytäntöjä noudatetaan. Levitä, kun ilman ja pinnan lämpötila on 7–32 °C ja suhteellinen kosteus alle 85 %. Älä levitä suorassa auringonpaisteessa eikä silloin, jos kondensaatio, sade, sumu, pakkasen jne. pääsee vaikuttamaan juuri levitettyyn pohjamaalikerrokseen.

## KÄYTTÖ:

Ravista tai sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä sivelimellä, telalla tai ruiskulla (noudata valmistajan ohjeita ruiskujen osalta; korkeapainaruiskutuksessa käytä 0,0150–0,017 tuuman kärkeä 1700–2200 psi:n paineella). Ohentaminen ei yleensä ole tarpeen, mutta tarvittaessa lisätään enintään 5 % puhdasta vettä. Älä ohenna, jos käytät tahroihin, oksakohtiin tai hajujen eristämiseen.

## KUIVUMISAIKA:

Normaalilämpötilassa B-I-N® AQUA on kosketuskuiva 25 minuutissa, ja se voidaan pinnoittaa uudelleen 45 minuutissa. Matalammat lämpötilat, korkeampi ilmankosteus ja sävyttäminen pidentävät tuotteen kuivumisaikaa. Anna oksakohtien ja tahrojen kohdalla kuivua kaksi tuntia. Kun vesivauriojälkiä eristetään, pohjamaaliin saattaa ilmestyä värjäymiä kuivumisen aikana, mikä on normaalia. Värjäymät lukittuvat pohjamaalikalvoon eivätkä voi vuotaa pintamaaliin.

## RIITTOISUUS:

Jopa 9 m<sup>2</sup> litraa kohti. Riittoisuus voi vaihdella levitystavan ja pinnan huokoisuuden mukaan.

## PUHDISTUS:

Puhdista roiskeet ja maalipisarot lämpimällä vedellä ja saippualla. Pyyhi roiskeet ennen niiden kuivumista. Noudata ruiskutuslaitteiden puhdistuksessa laitevalmistajan ohjeita.

## HÄVITTÄMINEN:

Hävitä sisältö ja säiliö kaikkien paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaisesti.

## VAROTOIMENPITEET:

Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen osoitteessa [www.zinssereurope.eu](http://www.zinssereurope.eu) ja katso tuotteen etiketti.

## FYSIKAALISET OMINAISUUDET:

Kiintoainepitoisuus painosta: 62%, Kiintoainepitoisuus tilavuudesta: 46 %

Tiheys: 1,41 g/ml - Viskositeettialue: 100–105 KU

Teoreettinen menekki: 9 neliometriä litrassa

Kosketuskuiva: 25 min. - Pällemaalattavissa: 45 min.

Täysin kovettunut: 7 päivää

VOC: EU:n raja-arvo tälle tuotteelle (Luokka: IIA/g.): 30 g/l. Tämä tuote sisältää enintään 1 g/l VOC-yhdisteitä.

Säilyvyysaika: 3 vuotta avaamattomissa astioissa Sisältö: Jäätymis-/sulatusvakaa

Varastointi/käsittely: Säilytä sisätiloissa +5 - +30 °C asteen välillä.

## RAJOITUKSET:

Ei suositella levitettäväksi lattioille tai terasseille, ulkokatoille tai pinnoille, jotka joutuvat upotukseen tai piikkiaikaiseen kosketukseen veden kanssa. Ei sovellu oksille, jotka vielä erittävät aktiivisesti hartsia. Ei saa levittää teräkselle tai muille rautametalleille, koska se ruostuu. Tämä tuote toimii kuten väitetään, jos sitä käytetään ohjeidemme mukaisesti. Ohjeet koskevat useimpia sovelluksia, mutta ne eivät välttämättä kata erityisolosuhteita, sovelluksia, tekniikoita ja/tai pintoja. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä maahantuojaan tai Zinsser® Europan organisaatioon.

## TAKUU:

B-I-N® AQUA toimii taatusti ilmoitetulla tavalla, kun se levitetään etiketin ohjeiden mukaisesti asianmukaisesti valmistellulle pinnalle. Ohjeistukset ovat mahdollisimman täydellisiä, mutta ne eivät voi kattaa kaikkia olosuhteita, sovelluksia ja/tai pintoja, joihin valmistaja ei voi vaikuttaa.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)