



## ZINSSER® B-I-N AQUA

# Biely, vodou riediteľný izolačný a plniaci základ

- Skvelý blokátor škvŕn
- Izoluje farbivo, hrče a pruhy živice
- Izoluje pachy z cigár a cigaret a nikotínový zápach
- Izoluje silné škvŕny od vody, poškodenie ohňom a dymom
- Izoluje škvŕny od hrdze, graffiti, pastelky, rúž a mastnotu

[WWW.ZINSSEREUROPE.EU](http://WWW.ZINSSEREUROPE.EU)

# ZINSSER® B-I-N AQUA

## DESCRIPTION

B-I-N® Aqua je vysokoúčinný biely izolačný a plniaci základný náter na báze vody a syntetického šelaku s nízkym zápacím, ktorý kombinuje rýchle schnutie s bezkonkurenčnou prílnavosťou a najlepšou možnou krycou schopnosťou.

## ODPORÚČANÉ POUŽITIE

**DOPORUČENÉ POUŽITIE** Základný náter v interiéroch - Použite ako základný náter na celý povrch na drevenej panely, stavebné dosky, dvere, rámy, PVC, preglejku, betón, lesklé farby a laky a iné pretierateľné povrhy.

**Bodový základný náter** - B-I-N® Aqua je vynikajúci na vonkajšie bodové základovanie hŕč, živice, hrdze, škvŕn atď. B-I-N® Aqua je tiež ideálny na bodové základovanie škvŕn od vody a tmelených povrchov v interiéri. Základný náter na bodovo natretých miestach s poréznym povrhom môže presvietať, ak má vrchný náter zlé krytie. To platí aj pre mnohé stropné farby a lesklé emaily - používajte iba vrchný náter s dobrou krycou schopnosťou.

**Plnenie** - B-I-N® Aqua preniká a utesňuje porézne povrhy a zasychá do hladka s vynikajúcimi kryciami vlastnosťami. Farba získa lepšie krytie a jednotnejší lesk, čo robí z B-I-N® Aqua vynikajúci základný náter na emaily. Ideálne na drevo, novú vytvrdenutú omietku, betón a betónové tvárnice, štuky, sadrokartón, škárovaciu hmotu, nenatierané obklady a iné porézne povrhy.

**Blokovanie škvŕn a zápachu** - B-I-N® Aqua účinne blokuje škvŕny od vody, nikotínu, mastnotu, olej, sadze, hrdzu, plesen, tanín, pastelky a rúž. B-I-N® Aqua je tiež vynikajúca bariéra proti zápachu - blokuje všetky druhy zápachu vrátane zápachu z poškodenia požiarom, dym, cigary a cigarety, plesne, moč domáčich zvierat, zápach z krbov a ohreváčov.

**Poškodenie požiarom** - Vymeňte silne zuhoľnatené podklady a odstráňte uvoľnené sadze a iné kontaminanty suchou chemickou špongiou alebo prachovkou. Na poškodené povrhy aplikujte B-I-N® Aqua na zablokovanie dymových škvŕn, vodných škvŕn a pachov. Hŕče a živiciu v dreve utesnite jednou alebo dvoma vrstvami B-I-N® Aqua. Ak je drevo nové, odporúčame dva nátery.

**Lesklé povrhy** - Lesklé smaltované farby a číre povrchové úpravy, skrine, obloženie, sklo, Formica®, MDF, keramické dlaždice a kov môžu byť natreté základným náterom bez brúsenia, alebo zdrsnenia.

## TECHNICAL DATA

Hustota (g/cm³):	1,2 - 1,4
Úroveň lesku:	Matt
Obsah pevných látok v hmotnosti:	60%
Obsah pevných látok v objeme:	50%

## DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

Na dotyk suché:	25 minút
Suchý na opäťovné natieranie:	45 minút
Úplne vytvrdenuté:	7 days

## ODPORÚČANÁ HRÚBKA MOKRÉHO FILMU

100-137 µm

## ODPORÚČANÁ HRÚBKA SUCHÉHO FILMU

37,5-50 µm

## TEORETICKÁ SPOTREBA

7,5-10 m²/L/vrstva

## PRAKTIČKÁ VÝDATNOSŤ

Praktická výdatnosť závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.

## PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch by mal byť čistý, suchý, zdravý a zbavený prachu, nečistôt, nadmerného kriedového materiálu, špiny, mastnoty, oleja, vosku, plesne, tapiet, lepidla alebo akejkoľvek kontaminácie, ktorá môže prekázať prílnavosť. Ak si nie ste istí, umyte povrch vhodný čistiacim roztokom alebo rozpuštadlom a dôkladne opláchnite

## NÁVOD NA POUŽITIE

Aby sa zabezpečila homogenita, náterové hmoty by sa mali pred použitím dôkladne premiesať. Ak je potrebné riedenie, pridajte nie viac ako 5% vody. Vo väčšine prípadov je potrebný iba jeden základný náter na väčšinu povrchov. Ak dôjde k nadmernej absorpcii na veľmi poréznych substratoch, môže byť potrebný druhý náter. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov aplikujte na celý povrch.

## PODMIENKY APLIKÁCIE

Aplikujte, keď sú teploty vzduchu a povrchu medzi 10°C a 32°C s relatívou vlhkosťou menej ako 85%.

## APLIKÁCIA A RIEDENIE: ŠTETEC

Použrite vysoko kvalitný štetec. Na riedenie nepoužívajte viac ako 5% vody.

## APLIKÁCIA A RIEDENIE: VALEC

Používajte 3/8" valček. Na riedenie nepoužívajte viac ako 5% vody.

## APLIKÁCIA A RIEDENIE: BEZVZDUCHOVÉ STRIEKANIE

Použrite 0,15-0,17" trysku pri 1700-2200 psi / 120-150 barov. Postupujte podľa pokynov výrobcu pri používaní striekacieho zariadenia. Vždy zabezpečte dostatočné vetranie. Na riedenie nepoužívajte viac ako 8% vody.

## ČISTENIE ZARIADENIA / POSTRIEKANIE

Kvapky farby odstráňte teplou vodou a mydlom. Utrite striekance skôr, ako zaschnú. Pri čistení striekacieho zariadenia postupujte podľa pokynov výrobcu zariadenia.

## POZNÁMKY

B-I-N® Aqua je možné tónovať až 25 ml univerzálneho toneru na liter. Tónovanie základného náteru smerom k farbe vrchného náteru pomáha kryťu už v jednej vrstve. Naneste viac farby na povrch so zápachom a problémami so škvŕnami. Vonkajšie povrhy natrite bodovým základným náterom až po ich vyschnutí. Nižšie teploty, vyššia vlhkosť a tónovanie odtieňa predĺžia dobu schnutia a vytvrdzovania produktu. V prípade hŕč a škvŕn umožníte 2 hodiny na schnutie. Pri izolovaní škvŕn od vody sa môžu v základnom nátere počas schnutia objaviť malé škvŕny. Toto je normálne. Škvŕna je uzavretá a nebude presahovať do vrchného náteru. Neodporúča sa na celoplošnú aplikáciu na vonkajšie podklady, garážové podlahy, paluby, terasy, nadmerne vlhké vnútorné priestory - napr. saunové miestnosti, vlhké povrhy, prí povrhy vystavenej ponoreniu alebo dlhodobému kontaktu s vodou.

footer\_data\_colors\_pack\_sizes: footer\_data\_colors\_pack\_sizes.value

footer\_data\_disclaimer: footer\_data\_disclaimer.value

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shandon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
36, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu

last\_updated: 14/04/2025

# ZINSSER® B-I-N AQUA

## SAFETY DATA

Úroveň VOC:	1 g/l
VOC readymix:	1 g/l
Kategória VOC:	A/g
Limit VOC:	30 g/l (2010)
Poznámky k bezpečnosti:	Pozrite si kartu bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie uvedené na plechovke.

## SKLADOVATEĽNOSŤ

Minimálne 3 roky od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, ak sú skladované v suchu, dobre vetraných priestoroch, nie priamom slnku pri teplotách medzi 5 a 32°C.

last\_updated: 14/04/2025

footer\_data\_colors\_pack\_sizes: footer\_data\_colors\_pack\_sizes.value

footer\_data\_disclaimer: footer\_data\_disclaimer.value

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zellem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu