



ZINSSER[®] B-I-N

Pigmentert sperregrunning

- Overmalbar etter 45 minutter
- Super heft til blanke overflater
- Sperrer vanskelige flekker
- Forsegler porøse underlag
- Kan påføres ved lave temperaturer

ZINSSER® B-I-N

BESKRIVELSE

Hurtigtørkende grunning. Forsegler umalte eller porøse overflater slik at toppstrøket dekker bedre. Blokkerer og sperrer vanskelige flekker og lukt. Suveren på kvist og kvaue.

ANBEFALT BRUK

Anbefales for bruk på tak, vegger, dører, lister, skap, møbler og andre malingsflater innendørs. Utvendig bruk er begrenset til kun flekking. Blokkerer vann, fett, rust, røyk, asfalt og graffiti, samt mange andre typer flekker.

Innvendig: Ny og tidligere malt gipsvegg, herdet gips, sementbaserte overflater, tre (furu, gran, seder, redwood, kryssfinn), metall (aluminium, stål, rustfritt stål, kobber), vinyl, PVC, glassfiber, herdet mur (sement, betong, murstein). Blokkererflekker og lukt som skyldes vann- og brannskader. Forsegler mørke flekker, fett, rust, kreosot, asfalt, fargestifter, leppestift, graffiti tusj, kvist, kvaue, tanninblødning, etc.

Utvendig: Flekking av kvist og kvaue, før hele overflaten grunnes med vanneller oljebasert grunning.

Forsegling: B-I-N forsegler umalte eller porøse overflater, slik at !oppstrøket dekker bedre. Den fyller og binder trefibre og danner en jevn og fast overflate, slik at det vil være behov for færre strøk !oppmaling. Vær oppmerksom på at svært porøse overflater kan trenge to strøk med B-I-N.

Sperregrunning: B-I-N er den ultimate sperregrunning. Ett strøk blokkerer effektivt flekker av fukt, nikotin, blekk, graffiti, fargestifter, tusj, rust og røyk flekker, slik at det ikke blir gjennom til !oppstrøket. Enkelte typer flekker vil trenge to strøk. Anbefales til permanent forsegling av store fukt- og brannskader. B-I-N forsegler lukt- og røykskader forårsaket av brann. B-I-N forsegler også lukt fra husdyr og urin. B-I-N anbefales for sperring av nikotinflekker eller tobakksluk. B-I-N kan brukes i områder hvor det forekommer tilfeldig kontakt med matvarer.

Glatte overflater: Glatt emaljemaling, glassflater, keramiske fliser, paneler, skap og metalloverflater kan grunnes uten sliping eller nedmatting først.

Vegg: B-I-N kan brukes til å grunne eksisterende ikke-porøse tapeter for å skjule mønstre/mørke farger før maling.

TEKNISKE DATA

Tetthet:	1,16
Glansgrad:	Matt
Glansgrad ved 60°:	5 - 10%
Tørrstoffinnhold i vekt:	49%
Tørrstoffinnhold i volum:	29%

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	20 min
Overmalbar:	45 min
Herdetid:	1 - 3 dager

ANBEFALT VÅTFILMTHYKKEELSE

80 - 100 µm

ANBEFALT TØRRFILMTHYKKEELSE

25 - 30 µm

TEORETISK FORBRUK

10 - 12 m²/l

PRAKTISK FORBRUK

Praktisk forbruk avhenger av flere faktorer, som underlagets porøsitet og grovhet, samt svinn ved påføring.

KLARGJØRING AV OVERFLATE

Overflaten må være ren, tørr, fast og fri for støv, smuss, for mye kalkholdig materiale, fett, olje, voks, mugg, tapetlim eller annen forurensning som kan hindre vedheft. Ved tvil, vask overflaten med et egnet rengjøringsmiddel. Fjern løs maling/materiale. Slip evt. skarpe overganger/kanter slik at overflaten blir jevn. Fjern så mye som mulig av eksisterende flekker ved vasking, sliping, skraping, etc. Fjern sopp og mugg før du vasker med en egnet sopp og algedreper. Skyll godt. Utvendig treverk slipes med sandpapir 80-100 korning for å fjerne løse trefibre. Bart treverk som har stått utendørs i mer enn 4 uker, bør slipes lett eller stålborstes for å fjerne løse trefibre. Mugg utendørs vaskes med en egnet mugg/soppdreper f.eks. Rust-Oleum FK 111. Ved bekymring for sopp og mugg bak vegger, under gulv, i ventilasjonsanlegg eller andre vanskelig tilgjengelige områder, ta kontakt med en spesialist på sanering av sopp og mugg.

BRUKSANVISNING

For å sikre homogenitet bør malingen røres grundig om før bruk.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Påføres når luft- og overflatetemperaturen er mellom -1 og 32°C og relativ luftfuktighet er mindre enn 70%. Ikke bruk B-I-N dersom overflatetemperaturen er mindre enn 3°C under duggpunktet. Underlagets fuktinnhold bør ikke overstige 12%.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Bruk natur eller kunstfiber. Skal ikke tynnes.

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Bruk nylon eller polyester rull. Skal ikke tynnes.

PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

Dyse: 0,011 - 0,013 inch / Trykk: 55 - 80 bar. Skal ikke tynnes

PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGSSPRØYTE

Dyse 1,5 mm. Trykk 3 - 4 bar. Skal ikke tynnes

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Utstyr og evt. søl rengjøres med rødsprit eller blårens. Påføringsredskap vaskes i en løsning av 1 del ammoniakk og 3 deler vann umiddelbart etter bruk.

MERKNADER

Ett strøk er som regel nok for å grunne de fleste underlag. Dersom underlaget er meget porøst og sugende, kan det være nødvendig med to strøk. Flekking anbefales kun under godt dekkende toppstrøk. For best mulig resultat, grunnes hele overflaten, før påføring av toppstrøk. Produktet anbefales ikke som heldekkende behandling utvendig, på gulv, terrasser eller overflater som utsettes for stående eller langvarig kontakt med vann.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	448 g/l
VOC ferdigblandet:	448 g/l
VOC kategori:	A/i
VOC grense:	500 g/l
Merknader angående sikkerhet:	Se sikkerhetsdatablad og sikkerhetsinformasjon skrevet på emballasjen.

Utstedt dato: 24/04/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produkt databladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produkt databladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® B-I-N

HOLDBARHET

Lagres uåpnet og tørt i et godt ventilert rom, i temperaturer mellom 4 og 27°C. Må ikke utsettes for direkte sollys. Holdbar i 3 år fra produksjonsdato ved riktig oppbevaring.

Utstedt dato: 24/04/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu