ZINSSER®
QUALITY SINCE 1849

ZINSSER® B-I-N

Podkład na plamy na bazie szelaku

- Szybko schnie
- Doskonała przyczepność na błyszczące powierzchnie
- Formuła wysokiego krycia blokuje najtrudniejsze plamy
- Uszczelnia porowate powierzchnie
- Może być nakładany w niskich temperaturach

WWW.ZINSSEREUROPE.EU

ZINSSER® B-I-N

OPIS
Szybkoschnący podkład blokujący plamy i zapachy. Uszczelnia niemalowane powierzchnie tak, aby warstwy nawierzchniowe lepiej kryły.

ZALECANE UŻYCIE
Wewnątrz: nowe i wcześniej malowane powierzchnie: karton-gips, tynk/cement (utwardzony), drewno (sosna, świerk, cedr, sekwoja, sklejka), metal (aluminium, stal, stal nierdzewna, miedź), winyl, PCV, włókno szklane, utwardzony kamień (stucco, bloczki betonowe, lany beton, cegła). Blokuje plamy i zapachy po wodzie, pożarach. Kryje ciemne plamy, tłuszcze, smary, rdzę, asfalt, kredki, szminkę, graffiti, markery, sęki, żywice, taniny, itp. Na zewnątrz: Stosować wyłącznie do miejscowego podkładowania na sękach lub śladach po żywicach przed malowaniem całej powierzchni farbą nawierzchniową (wodną lub olejną). Uszczelnianie: B-I-N uszczelnia niemalowane lub porowate powierzchnie zwiększając wydajność farb nawierzchniowych. Wypełnia i szczepia włókna drewna tworząc gładką powierzchnię o przyczepności emalii - więc w rezultacie potrzeba mniej warstw nawierzchniowych. Bardziej porowate powierzchnie mogą wymagać dwóch warstw produktu. Krycie plam: B-I-N jest doskonałym produktem do krycia plam. Jedna warstwa efektywnie zablokuje plamy po: wodzie, nikotynie, tuszu, graffiti, kredkach, markerach, rdzy, dymie i pożarach - tak, że nie będą widoczne po nałożeniu warstwy nawierzchniowej. Niektóre plamy mogą wymagać drugiej warstwy produktu. Produkt polecany do renowacji pomieszczeń po pożarach i zalaniach. B-I-N kryje nieprzyjemne zapachy po pożarach czy palaczach. Dodatkowo kryje zapachy odzwierzęce. Błyszczące powierzchnie: B-I-N może być stosowany jako warstwa szczepna na gładkich powierzchniach bez potrzeby szlifowania lub matowienia. Okładziny ścienne/tapety: B-I-N może być stosowany jako podkład na dobrze przylegające tapety (nieporowate). Pokryje wzory przed końcowym malowaniem.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,16
Stopień połysku:	["Mat"]
Stopień połysku w 60:	Mat: 5 - 10%
Zawartość substancji stałych wagowo:	49%
Zawartość substancji stałych objętościowo:	29%

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	20 minut
Do przemalowania:	45 minut
Pełne utwardzenie:	1 - 3 dni

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO
80 - 100 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO
25 - 30 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE
10 - 12 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE
Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak porowatość i twardość powierzchni, sposób nakładania itp.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od kurzu, pyłu, brudu, nadmiernego kredowania, tłuszczu, smaru, oleju, wosku, pleśni, kleju lub jakichkolwiek innych zanieczyszczeń które mogą wpłynąć na przyczepność. W razie wątpliwości należy umyć powierzchnię roztworem z domowego wybielacza i wody lub innego, odpowiedniego środka czyszczącego. Usunąć jakiekolwiek odchodzące materiały. Brzegi malowanych pwoerzchni zeszlifować na gładko. Delikatnie zeszlifować drewno zewnętrzne za pomocą papieru 80 do 100 w celu usunięcia odchodzących włókien. Spróbować usunąć istniejące plamy za pomocą czyszczenia lub szlifowania. Gołe drewno które sezonowano przez minimum 4 tygodnie należy zeszlifować delikatnie w celu otwarcia porów i usunięcia martwych włókien. Usunąć grzyb i pleśń za pomocą odpowiedniego preparatu. Dobrze spłukać. Podczas stosowania w budynkach komercyjnych i szkołach stosować odpowiednie kroki celem bezpiecznego usunięcia grzyba i pleśni.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA
Dokładnie wymieszać produkt przed aplikacją.

WARUNKI APLIKACJI
Nakładać w temperaturze pomiędzy 1-32C i wilgotności poniżej 70%. Wilgotność powierzchni nie powinna przekraczać 12%. Nie nakładać na powierzchnie których punkt rosy jest poniżej 3C

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL
Używać pędzla naturalnego lub z syntetycznym włosiem. Nie rozcieńczać

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK
Używać wałka nylonowego lub poliestrowego (8-12mm). Nie rozcieńczać.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY
Dysza: 011 - 013. Ciśnienie: 55- 80 bar Nie rozcieńczać.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY
Dysza 1.5mm. Ciśnienie 3-4 bar. Nie rozcieńczać.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ
Rozlany materiał czyścić denaturatem lub środkiem czyszczącym na bazie amoniaku. Narzędzia czyścić za pomocą środka do czyszczenia pędzli od Mathys lub w roztworze amoniaku z wodą w sosunku 1:3 bezpośrednio po pracy.

UWAGI
Miejscowe podkładowanie jest zalecane pod dobrze kryjącymi farbami nawierzchniowymi. Dla najlepszych rezultatów stosować na całej powierzchni (wewnątrz). Na zewnątrz produkt jest zalecany tylko na małe powierzchnie lub do miejscowego podkładowania. Nie stosować na powierzchnie mające wydłużony kontakt z wodą oraz posadzki i tarasy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	448 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	448 g/l
Kategoria LZO:	A/i
Limity LZO:	500 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Sprawdź MSDS lub informacje bezpieczeństwa na puszce.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU
Minimum 3 lata od daty produkcji w nieotwartym opakowaniu przechowywanym w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu gdzie temperatura jest w zakresie 4-27C.

Data wydania: 12/04/2024

Dostępne kolory i opakowania: Wiecej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu