ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

Vandbaseret Pletforsegler og Hæfteprimer

- Isolerer / forsegler vanskelige skjolder og pletter
- Rusthindrende, ideel til nyt metal
- Hæfter på de fleste overflader uden forudgående slibning eller mattering
- Hurtigtørrende
- Fås i hvid og lyse nuancer

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

BESKRIVELSE
Universal vandbaseret acryl pletforsegler og hæfteprimer.

ANBEFALET BRUG
Anvendes indendørs og udendørs på vægge, lofter, døre, fundamenter, rækværk og lignende malbare overflader. Bulls Eye® 1-2-3 hæfter på træ, gips, beton, blank lak, hårde fiberplader, glas og fliser.
Rusthindrende grunder på jern, stål, rør mv.
Mug- og skimmelresistent: Forebygger mug- og skimmeldannelse i fugtigt miljø.
pH resistent: Kan anvendes på overflader, som har en pH-værdi på max. 12,5.
Forsegler porøse overflader og isolerer pletter og skjolder af graffiti, fedt, rust, harpiks, kreosot, asfalt o.lign. Svære skjolder kan kræve to behandlinger.
Indendørs: Nye samt tidligere malede pudsede vægge, cement, beton, træ (fyr, gran, birk, eg og krydsfiner), aluminium, jern, stål og galvaniseret stål, PVC, blank laminat og lignende indendørs overflader.
Udendørs: Kan anvendes på alle typer træ (nyt eller tidligere malet fyr, gran, ceder, krydsfiner og trykimprægneret træ), træfiberplader, metal (aluminium, stål, jern og galvaniseret stål), PVC, glasfiber og murværk (stuk, betonblokke, porebeton, mursten).

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,26
Glansgrad:	Satin
Glansgrad ved 60°:	Satin, glans ca. 23%
Faststofindhold i vægt:	50,5%
Tørstofindhold i volumen:	34%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	30 minutter
Genbehandlingstør:	1 time
Fuldt hærdet:	7 døgn

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE
80 – 110 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE
30 – 40 µm

TEORETISK FORBRUG
9 – 12 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG
Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer så som overfladens porøsitet og ruhed samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Overfladen skal være ren, tør, i god stand og fri for støv, snavs, overdreven kalk, fedt, olie, voks, mug, tapetklister mv. Overfladen afvaskes i salmiakspiritus eller et rensemiddel iblandet vand. Al løstsiddende maling fjernes. Fastsiddende maling matslibes. Udsat udendørs træværk slibes let med 80-100 korns sandpapir for at fjerne løse træfibre. Pletter forsøges afvasket, slebet eller skrabt af. Skimmel og mug afvaskes med et passende rensemiddel. Rust fjernes. Metal og nygalvaniserede overflader skal afvaskes med Grovrenser 14. Træoverflader skal pletgrundes på knaster og harpiksudtræk med Zinsser B-I-N® Primer-Forsegler, inden hele overfladen grundes med Zinsser Bulls Eye® 1-2-3.

BRUGSANVISNING
Produktet skal omrøres grundigt før brug.

ANVENDELSESBETINGELSER
Luft- og overfladetemperatur 10-32° C / relativ luftfugtighed mellem 10 og 70%.
Underlagets fugtindhold må ikke være over 12%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL
Fortyndes ikke. Brug pensler med nylon-, polyester- eller syntetiske hår

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE
Fortyndes ikke. Brug ruller med nylon-, polyester- eller syntetisk luv

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE
Fortyndes ikke. Dysestørrelse: 15 - 17. Tryk: 140 - 175 bar.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE
Fortyndes med max. 10% vand. Tryk: 2 - 4 bar.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD
Rengør med varmt vand. Hvis produktet er tørret ind skal det ligge i blød natten over i vand tilsat salmiakspiritus 1 : 4.

BEMÆRKNINGER
Det anbefales ikke at påføre produktet på gulve og dæk eller på overflader, der nedsænkes i vand eller udsættes for længere tids vandpåvirkning.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	4 g/l
VOC-færdigblanding:	4 g/l
VOC-kategori:	A/g
VOC-grænse:	30 г/л
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

HOLDBARHED
Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5 og 35° C.

Udstedelsesdato: 24/04/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu