ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

Fleckenversiegelungsmittel & Haftgrundmittel

- Versiegelt übliche Graffitiflecken
- Für innen und aussen
- Haftet auf glänzende Oberflächen ohne vorheriges Schleifen oder Mattieren
- Rostschutzbeschichtung
- Schnelltrocknend

WWW.ZINSSEREUROPE.EU

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

BESCHREIBUNG
Universell, schnelltrocknend, wasserbasiertes Haftgrund- und Fleckenversiegelungsmittel. Das Produkt ist in einer D-Base-Version erhältlich, um tiefe Farbtöne zu ermöglichen und die Deckung mit dunklen Decklacken zu erleichtern.

EMPFOHLENE VERWENDUNG
Das Produkt kann aufgetragen werden auf Innen- und Aussenwände, Decken, Türe, Rahmen, Unterbau, Reling und sonstige streichbare Oberflächen. Bulls Eye 1-2-3 haftet auf Holz, Putz, Beton, Glanzlackfarben, Holzfaserplatten, Glas und Fliesen. Das Produkt sorgt für eine Rostschutzbeschichtung auf Eisenreling, Stahlrahmen, Rohre, usw. Es ist widerstandsfähig gegen Schimmel- und Pilzwachstum auf Trockenfilm in einer feuchten und nassen Umgebung. Es ist beständig gegen hohe pH Werte (bis 12,5) in Oberflächen wie Putz, Gussbeton, Betonblock und Stuck. Es versiegelt saugende Oberflächen und sperrt die meisten Flecken in der Grundschicht ab (Graffiti, Fett, Rost, Gerbstoff in Zeder & Kiefer, Kreosot und Asphaltflecken). Bestimmte Flecken können zwei Schichten erfordern.
Untergründe innen: neue oder vorgestrichene trockene Wände, ausgehärter Putz, Zement, Gussbeton, Betonblock, Stuck, Holz (Fichte, Tanne, Birke, Eiche und Sperrholz), Aluminum, Eisen, Stahl und verzinkter Metall, PVC, glänzende Laminate und andere Innenoberflächen.
Untergründe aussen: angewiesen für sämtliche Holzarten (neue oder vorgestrichene, Fichte, Zeder, Kiefer, Sperrholz und unter Druck behandeltes Holz), Holzfaserplatte, Metall (Aluminium, Stahl, Eisen und verzinkter Metall), PVC, Faserglas, Mauerwerk (Stuck, Betonblock, Gussbeton und Ziegel).

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³):	1,26
Glanzgrad:	Seidenglanz
Glanzgrad bei 60°:	Seidenglanz: 23%
Feststoffgehalt in Gewicht:	50,5%
Feststoffgehalt in Volume:	34%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	30 Minuten
Überstreichbar:	1 Stunde
Durchgehärtet:	7 Tage

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE
80 - 110 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE
30 - 40 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT
9 - 12 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT
Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Rauheit des Untergrundes und Materialverlust während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Die Oberflächen müssen sauber, trocken, fest und staubfrei sein ohne Schmutz, zuviel abkreidendes Material, Russ, Fett, Öil, Wachs, Schimmel, Tapeteklebemittel oder sämtliche Unreinigkeiten welche die Haftung beeinträchtigen können. Wenn nicht sicher, immer die Oberfläche waschen mit einer Lösung von Haushaltsammoniak und Wasser oder einer entsprechenden Reinigungslösung. Sämtliche nicht gut haftende Beschichtungen entfernen. Restliche Farbfilmecken glatt abschleifen. Das ausgesetzte Aussenholz leicht schleifen mit 80 bis 100 Korn Schleifpapier um nicht haftende oder verwitterte Holzfaser zu entfernen. Man wird versuchen die anwesenden Flecken zu entfernen mit Waschen, Schleifen, Abkratzen, usw.
Die Schimmel mit einem geeigneten pilzetötenden Stoff wie Rust-Oleum FK 111 entfernen. Den Rost entfernen und Metalloberflächen sowie neue verzinkte Untergründe reinigen mit einem geeigneten Reinigungsmittel wie Rust-Oleum ND14. Auf Holz wird man erst die Knasten stellenweise grundieren mit Zinsser® B-I-N Primer-Sealer, ehe man die ganze Oberfläche mit Bulls Eye 1-2-3 grundiert.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG
Vor und während der Verwendung kräftig umrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
Auftragen wenn die Luft- und Oberflächentemperatur zwischen 10 und 32ºC liegt und bei einer relativen Feuchtigkeit zwischen 10 und 70%. Der Feuchtigkeitsgehalt vom Untergrund darf 12% nicht überschreiten.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL
Einen Pinsel aus Nylon, Polyester oder einen synthetischen Pinsel verwenden. Nicht verdünnen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER
Einen Roller aus Nylon, Polyester oder einen synthetischen Roller verwenden. Nicht verdünnen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN
Düse: 0.015 - 0.017 inch. Druck der Flüssigkeit: 140 - 175 Bar. Nicht verdünnen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ
Verdünnen mit höchstens 10% Wasser. Druck: 2 - 4 Bar.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER
(Warmes) Wasser. Wenn die Geräte angetrocknet sind, diese nachts aufweichen lassen in einer 1:4 Lösung von Ammoniak und Wasser.

BEMERKUNGEN
Bulls Eye 1-2-3 ist nicht geeignet zur Versiegelung von starken Wasserflecken oder zur Verwendung auf Fussböden, Decken, Dachflächen oder Oberflächen die unter Wasser oder ständig mit Wasser in Kontakt kommen können.
Es ist möglich, Bulls Eye® 1-2-3 mit maximal 16 ml Universalfarbpaste pro Liter leicht zu tönen.

Ausgabedatum: 24/04/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	4 g/l
VOC-Gehält Fertigmischung:	4 g/l
VOC-Kategorie:	A/g
VOC-Grenzwert:	30 г/л
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe das Sicherheitsdatenblatt und die Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht im direkten Sonnenlicht bei Temperaturen zwischen 5 and 35°C.

Ausgabedatum: 24/04/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu