



ZINSSER[®] BULLS EYE 1-2-3

Primer isolante ad acqua

- Da interni ed esterni
- Aderisce alla maggior parte delle superfici senza carteggiare
- Isola macchie, graffiti, grasso, ruggine, tannino di cedro e legno rosso
- Antiruggine su metalli ferrosi puliti
- Asciutto in 30 minuti, ricopribile dopo 1 ora

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

DESCRIZIONE

Bulls Eye 1-2-3 è un primer universale ad acqua che coniuga l'asciugatura rapida con un ottimo potere coprente da interni ed esterni. Bulls Eye 1-2-3 non ha un odore intenso e aderisce alla maggior parte delle superfici senza carteggiare.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Zinsser Bulls Eye 1-2-3 può essere applicato su pareti interne ed esterne, soffitti, porte, elementi ornamentali, fondamenta, ringhiere e altre superfici verniciabili riferibili a questi elementi. Bulls Eye 1-2-3 si fissa su legno, intonaco, cemento, lacche lucide, pannelli di truciolato, vetro e piastrelle. Il prodotto fornisce protezione antiruggine per componenti metallici come griglie, strutture, tubature, ecc. Contrasta la formazione di muffe in ambienti umidi. Resistente alle superfici a pH elevato (fino a 12,5) come intonaco, calcestruzzo proiettato, blocchi di cemento e stucco. Sigilla le superfici porose e blocca le macchine nella loro pellicola (graffiti, grasso, ruggine, tannino di cedro e legno rosso, macchie di creosoto e bitume). Alcune macchie possono richiedere una seconda mano.

Superfici interne: cartongesso nuovo o verniciato, intonaco, cemento, calcestruzzo a secco, blocchi di cemento, stucco, legno (pino, abete, betulla, quercia e compensato), alluminio, ferro, acciaio, zincato, PVC, melammina lucida e altre superfici interne.

Superfici esterne: consigliato per qualsiasi tipo di legno (pino, cedro, legno rosso, compensato e legno trattato a pressione nuovo o precedentemente verniciato), truciolato, metallo (alluminio, acciaio, ferro e acciaio zincato), PVC, vetroresina e muratura (stucco, calcestruzzo, blocchi di cemento, intonaco di cemento e mattoni).

DATI TECNICI

Densità:	1,26
Livello di lucentezza:	Satinato
Livello di lucentezza a 60°:	Satiné: 23%
Residuo secco in peso:	50,5%
Residuo secco in volume:	34%

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	30 minuti
Asciutto da rivestire:	1 h
Completamente indurito:	7 giorni

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

80 - 110 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

30 - 40 µm

CONSUMO TEORICO

9 - 12 m²/l

CONSUMO PRATICO

La resa pratica dipende da vari fattori, come la porosità e la rugosità del substrato, e le perdite causate dall'applicazione.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Le superfici dovranno essere pulite, asciutte, sane e prive di polvere, sporco, particelle di polvere, fuliggine, grasso, olio, cera, muffa, colla per carta da parati e, in generale, di qualsiasi contaminazione che possa compromettere l'aderenza. In caso di incertezza, lavare la superficie con una soluzione a base di ammoniaca o un detergente specifico. Rimuovere le vernici che non ha aderito perfettamente. Levigare i bordi della verniciatura precedente carteggiando in modo da livellare la superficie. Carteggiare leggermente il legno esterno esposto con carta vetrata di grana 80-100 per rimuovere le fibre staccate e usurate. Rimuovere per quanto possibile le macchie tramite lavaggio, carteggiatura, raschiatura, ecc. Eliminare la muffa esterna utilizzando un detergente fungicida efficace come Rust-Oleum AMW Concentrate.

Rimuovere la ruggine e pulire l'acciaio zincato nuovo con uno sgrassatore adatto, come Rust-Oleum ND14. Isolare i nodi sul legno con il primer specifico Zinsser® B-I-N prima di applicare il primer Bulls Eye 1-2-3 su tutta la superficie

ISTRUZIONI PER L'USO

Uniformare accuratamente prima e durante l'applicazione.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Applicare a una temperatura dell'aria e della superficie compresa tra 10 °C e +32 °C e con umidità relativa compresa tra il 10 e il 70%. Il livello di umidità dei substrati deve essere inferiore al 12%.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Utilizzare pennelli sintetici, in nylon o poliestere. Non diluire.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Utilizzare rulli in nylon o poliestere. Non diluire.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Ugello: 15 - 17 pollici Pressione del fluido: 140 - 175 bar Non diluire.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Diluire utilizzando al massimo il 10% di acqua. Pressione di nebulizzazione: 2 - 4 bar.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Acqua (calda). Se gli attrezzi sono asciutti, lasciare in ammollo per una notte in una soluzione 1:4 di ammoniaca e acqua.

NOTE

Bulls Eye 1-2-3 non è stato concepito per bloccare le macchia d'acqua persistenti o per applicazioni su pavimenti o superfici soggette a immersione o contatto prolungato con l'acqua. Bulls Eye® 1-2-3 standard può essere colorato con 80 ml massimo di colorante universale per 5 litri,

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	4 g/l
Soluzione premiscelata COV:	4 g/l
Categoria COV:	A/g
Limite di COV:	30 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consultare la Scheda di sicurezza e le informazioni su salute e sicurezza riportate sull'etichetta.

Data del rilascio: 24/04/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3

SCADENZA

Minimo 2 anni dalla data di produzione per le confezioni sigillate, conservate in locali asciutti e adeguatamente ventilati, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra 5 e 35°C.

Data del rilascio: 24/04/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu