



ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3 PLUS

Vandbaseret Isolerende Grunder og Hæfteprimer

- Universal grunder, forseglar, pletforsegler og hæftegrunder
- Hurtigtørrende
- Til de fleste overflader udendørs og indendørs
- Grunder porøse let smittende overflader
- Isolerer/forsegler vanskelige skjolder og pletter

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3 PLUS

BESKRIVELSE

Universal, hurtigtørrende vandbaseret primer og forseglers til indendørs og udendørs opgaver. Bulls Eye 1-2-3 isolerer vanskelige skjolder og pletter også fra vand og røgskader. Produktet gør den behandlede overflade sær-deles bestandig overfor fugtpåvirkninger, er lugtsvag og hæfter på næsten alle overflader uden forudgående slibning.

ANBEFALET BRUG

Anvendes indendørs og udendørs på vægge, lofter, døre, fundamenter, rækværk og lignende malbare overflader. Bulls Eye® 1-2-3 Plus hæfter på træ, gips, beton, blank lak, hårde fiberplader, glas og fliser. Forseglers porøse overflader og dækker de fleste skjolder i første lag: fugt, graffiti, fedt, garvesyre, nikotin og asfalt. Når produktet anvendes som pletfor-segler, er tørretiden 2 timer. Svære skjolder kan kræve to behandlinger. IKKE velegnet på stål eller jernholdigt metal, da det kan forårsage flyverust.

Indendørs: Nye samt tidligere malede pudsede vægge / cementbaserede belægninger, træ (fyr, gran, ceder, krydsfiner), aluminium, kobber, rustfrit stål, galvaniseret stål, vinyl, PVC, glasfiber, afhærdet murværk (stuk, beton-blokke, porebeton, mursten).

Udendørs: Træ (fyr, gran, ceder, krydsfiner), aluminium, kobber, rustfrit stål, galvaniseret stål, PVC, hård plastik, vinyl, glasfiber og afhærdet mur-værk (stuk, betonblokke, porebeton, mursten).

Fyr- og cedertræssaft: Spærrer saften inde i overfladen og forhindrer derved at det "bløder" ud i topmalingen. Skal tørre natten over, inden påfø-ring af slutmaling. Meget sugende træsorter samt overflader med kraftige skjolder og stænk skal påføres 2 lag Bulls Eye® 1-2-3 Plus.

Kalkholdige overflader: Produktet indeholder en harpiks, som binder kalk og kan derfor anvendes på lettere kalkholdige overflader.

pH resistens: Kan anvendes på overflader, som har en pH-værdi på max. 12,5.

Blanke overflader: Hæfter på blanke overflader såsom højglans maling, voksfri lak og træbejdse, PVC, glasfiber, vinyl og keramiske fliser, uden forudgående matslibning.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,4-1,43
Glansgrad:	Satin
Glansgrad ved 60°:	Satin, glans ca. 23%
Faststofindhold i vægt:	55,45%-57,45%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	30 minutter
Genbehandlingstør:	1 time (2 timer på skjolder, 24 timer på harpiks. Udendørs skal der altid genbehandles samme dag)
Fuldt hærdet:	7 døgn

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

80 – 110 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

28 - 38 µm

TEORETISK FORBRUG

10 m²/ltr (må ikke overstige 7 m²/l for at undgå for høj filmtykkelse)

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer så som overfladens porøsitet og ruhed samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Overfladen skal være ren, tør, i god stand og fri for støv, snavs, overdreven kalk, fedt, olie, voks, mug, mv. Overfladen afvaskes i salmiakspiritus eller BC50 iblandet vand. Al løstsiddende maling fjernes. Fastsiddende maling matslibes. Udsat udendørs træværk slibes let med 80-100 korns sandpapir for at fjerne løse træfibre. Pletter forsøges afvasket, slebet eller skrabt af. Skimmel og mug afvaskes med BC50. Ubehandlet træ, som har stået mere end 4 uger, slibes let. Pletgrund knaster og harpiksudtræk med Zinsser B-I-N® Primer-Forsegler, inden hele overfladen grundes med Zinsser Bulls Eye® 1-2-3 Plus.

BRUGSANVISNING

Produktet skal omrøres grundigt før brug. I de fleste tilfælde vil 1 lag være tilstrækkeligt. Meget porøse og sugende overflader skal muligvis påføres 2 lag. Pletgrundning kan kun anbefales under særdeles godt dækkende topmalinger. Bedste resultater opnås ved grundning af hele overfladen.

ANVENDELSESBETINGELSER

Temperatur 10-25° C / luftfugtighed under 85%. Underlagets fugtindhold må ikke være over 12%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Fortyndes ikke. Brug pensler med nylon-, polyester- eller syntetiske hår.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Fortyndes ikke. Brug ruller med nylon-, polyester- eller syntetisk luv.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Fortyndes ikke. Dysestørrelse: 0,17. Tryk: 140 - 170 bar. I forbindelse med sprøjtepåføring af Zinsser Bulls Eye 123 Plus anbefales det IKKE at anvende varmeslanger.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Tryk: 3 - 4 bar.

RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Rengør med varmt sæbevand. Hvis stænk og spild er tørret op, blødgøres dette med sprit eller ammoniak, så det nemt kan fjernes. Maleværktøj rengøres straks med sæbevand. Sprøjteanlæg rengøres i henhold til leverandørens forskrifter.

Udstedelsesdato: 20/12/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3 PLUS

BEMÆRKNINGER

TONING:

Kan tones til mellemtoner. Ved toning af grunder til samme farve som topmalingen får man en bedre dækevne, hvorved man ofte kan spare et lag topmaling. Tilsæt maks. 10 ml universal tonepasta pr. ltr. (Bemærk at tørretiden forlænges ved tilsætning af tonepasta).

TØRRETIDER:

I de fleste tilfælde vil Bulls Eye 123 Plus være berøringsstør efter 30 min. og kan genbehandles efter 1 time. Hvis det første lag er tørt, vil vedhæftningen være sikret efter gennemhærdningstiden (7 døgn). Lave temperaturer, høj luftfugtighed og toning af produktet forlænger tørre- og hærdetiden.

Det anbefales ikke at påføre produktet på gulve og dæk eller på overflader, der nedsænkes i vand eller udsættes for længere tids vandpåvirkning.

Listen med begrænsninger er ikke komplet.

I forbindelse med sprøjtepåføring af Zinsser Bulls Eye 123 Plus anbefales det IKKE at anvende varmeslanger.

Når produktet anvendes som foreskrevet på en overflade, der er grundigt forberedt er man garanteret et godt resultat. Vore anvisninger er angivet så komplet som muligt. Der kan være forhold og påføringsmetoder, som er udenfor vor kontrol.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	1.5 g/l
VOC-færdigblanding:	1.5 g/l
VOC-kategori:	A/g
VOC-grænse:	30 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5 og 35°C.

Udstedelsesdato: 20/12/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu