



ZINSSER® COVER STAIN®

Primer sigillante antimacchia

- Asciugatura rapida – ricopertura in meno di 2 h
- Da interni ed esterni.
- Applicabile a basse temperature (5°C)
- Formula ad alta copertura per isolare la maggior parte delle macchie, compresa la nicotina
- Eccellente blocco delle risalite idrosolubili su legni tannici e rossi

ZINSSER® COVER STAIN®

DESCRIZIONE

Primer isolante a base di resina alchidica modificata in fase solvente per macchie interne ed esterne.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Consigliato per l'uso su superfici danneggiate da fuoco, fumo o acqua, tra cui: interni: soffitti, pareti, porte, modanature, boiserie, rivestimenti di porte, mobili e tutte le superfici circostanti riverniciabili;

Esterni: facciate, cornicioni, sotto-gronde, boiserie, porte, pareti, fondamenta, ringhiere e tutte le superfici circostanti riverniciabili che siano state danneggiate da fuoco, fumo o acqua.

DATI TECNICI

Livello di lucentezza a 60°:	12/13%
Residuo secco in peso:	74.5%
Residuo secco in volume:	56.3%

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	35 minuti
Asciutto da rivestire:	2 ore
Completamente indurito:	da 4 a 7 giorni

CONSUMO TEORICO

9.8 m² per litro

CONSUMO PRATICO

La resa può variare a seconda del metodo di applicazione, della porosità e della rugosità della superficie.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Le superfici dovranno essere pulite, asciutte, sane e prive di polvere, sporco, eccesso di materiale polveroso, fuliggine, grasso, olio, cera, muffa, carta da parati, colla e qualsiasi contaminazione che possa compromettere l'aderenza.

In caso di incertezza, lavare la superficie con un detergente o un solvente specifico.

Rimuovere la vernice screpolata o non sana. Carteggiare la vernice aderente restante per levigare i bordi. Carteggiare leggermente il legno esterno esposto con carta vetrata di grana 80-100 per rimuovere le fibre non aderenti e le parti usurate. Se si utilizza come isolante sulle macchie, rimuovere il più possibile la macchia tramite lavaggio, carteggiatura, raschiatura, ecc. Rimuovere la muffa interna con un detergente adatto. Lasciare asciugare completamente la superficie prima di applicare il primer.

Molare le teste dei chiodi esposte e trattare con il primer; stuccare i fori dei chiodi e gli altri difetti. Spazzolare le aree arrugginite con una spazzola di metallo. Ritoccare i nodi del legno e le tracce di linfa con il primer isolante B-I-N prima di coprire tutta la superficie con Cover Stain.

ISTRUZIONI PER L'USO

Mescolare bene prima dell'uso. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente una sola mano per imprimere le superfici. In caso di eccessivo assorbimento su substrati molto porosi, può essere necessaria una seconda mano. Si consiglia di effettuare ritocchi solo in caso di copertura con finiture altamente opacizzanti. Per ottenere risultati ottimali, applicare il primer su tutta la superficie. Portare il prodotto a temperatura ambiente prima dell'uso. Utilizzare in un'area adeguatamente ventilata ed evitare l'umidità elevata.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Applicare a una temperatura dell'aria e del substrato compresa tra 5 °C e 32 °C e con umidità relativa inferiore all'85%. N.B.: temperatura e umidità influiscono direttamente sul tempo di asciugatura del prodotto. Temperature più alte e minore umidità accelerano il tempo di asciugatura, mentre temperature più basse e umidità maggiore lo rallentano.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Pennelli in setola naturale o sintetica. Cover Stain è pronto all'uso.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Cover Stain è pronto all'uso.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Seguire le istruzioni del produttore per utilizzare l'attrezzatura di nebulizzazione. Pistola a spruzzo airless - utilizzare un ugello da 0,015 - 0,017 a una pressione compresa tra 120 e 150 bar. Cover Stain è pronto all'uso.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Pulire gli schizzi e le macchie con un panno imbevuto di acqua ragia o diluente per vernici. Se gli schizzi si sono asciugati, utilizzare un decapante. Pulire gli strumenti di applicazione con un diluente per vernici Rust-Oleum: risciacquare gli attrezzi con il diluente finché non diventa trasparente, a indicare che la pulizia è stata completata. Utilizzare Brush Cleaner per pulire i pennelli asciutti.

NOTE

Cover Stain standard può essere colorato con 60 ml massimo di colorante a base di solvente per 5 litri in tonalità bianco sporco e pastello. Cover Stain base Deep (D) può essere colorato con 250 ml massimo di colorante a base di solvente per 5 litri in tonalità medie-intense. Cover Stain è sconsigliato per pavimenti, terrazze, coperture e, in generale, superfici soggette a immersione o contatto prolungato con l'acqua.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	maximum 350 g/l
Categoria COV:	II A/g
Limite di COV:	350 g/l (2010)
Note riguardanti la sicurezza:	Consultare la Scheda di Sicurezza

SCADENZA

Minimo 5 anni, conservare al chiuso tra 4° e 27°C

Data del rilascio: 04/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu