



ZINSSER® PERMAWHITE MATT

Vernice da interni ad alte prestazioni

- Protegge efficacemente la pellicola asciutta dal degrado causato dalla muffa
- Primer e finitura in un unico prodotto
- Aderenza superiore su superfici lucide e lisce
- Facile da applicare
- Duraturo, lavabile, finitura resistente all'umidità



ZINSSER® PERMAWHITE MATT

DESCRIZIONE

Vernice acrilica ad acqua da interni ad alte prestazioni. Protezione della pellicola asciutta dal degrado causato dalla muffa. Ideale per ambienti umidi. Resistente alle scalfitture e alla pulizia (ISO11998 Classe 1).

UTILIZZO CONSIGLIATO

Perma-White è progettato per applicazioni interne su pareti di abitazioni e cantine, soffitti, elementi ornamentali, porte, piastrelle e tutte le superfici verniciabili relative a questi elementi. Ideale per bagni, scantinati, cucine, lavanderie, rivestimenti di porte, guardaroba, portici chiusi, locali annessi a piscine e qualsiasi superficie interna affetta da problemi di muffa. Particolarmente adatto a condomini o edifici commerciali, è quindi utilizzabile presso scuole, ospedali, hotel, asili, ristoranti, impianti sportivi, ecc.

DATI TECNICI

Densità:	1,38
Livello di lucentezza:	["Opaco"]
Livello di lucentezza a 60°:	Opaco effetto vellutato: 5-8%
Livello di lucentezza a 85°:	Opaco effetto vellutato: 15-20%
Residuo secco in peso:	57%
Residuo secco in volume:	41%
wet_scrub_resistance:	wsr_c1

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	30 minuti
Asciutto da rivestire:	2 h
Completamente indurito:	7 - 10 giorni

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

100 - 150 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

40 - 60 µm

CONSUMO TEORICO

7 - 10 m²/l

CONSUMO PRATICO

La resa pratica dipende da vari fattori, come la porosità e la rugosità del substrato, e le perdite causate dall'applicazione.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Le superfici devono essere pulite, sane e prive di sporco, polvere, grasso, cera, colla per carta da parati, vernice, sapone, vernice screpolata o qualsiasi altra contaminazione.

Rimuovere la muffa prima della verniciatura.

Se si rileva la presenza di muffa dietro le pareti, sotto i pavimenti, nei sistemi di ventilazione o in qualsiasi altra area non visibile, contattare un professionista specializzato nel trattamento necessario.

Per gli edifici commerciali e gli istituti scolastici, seguire le istruzioni e le norme relative all'eliminazione della muffa.

Pulire le superfici con una soluzione di candeggina e acqua o con un detergente biocida adatto. Risciacquare accuratamente.

Macchie: isolare le macchine di ruggine, tannino, grasso, muffa e di altro tipo con un primer antimacchia adatto, come Zinsser B-I-N, B-I-N Aqua, Bulls Eye 123 Plus o 123.

Prima di applicare il primer sulle zone da trattare, rimuovere il più possibile le macchie tramite lavaggio, carteggiatura, raschiatura, ecc.

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente le vernici prima dell'applicazione, per garantirne l'omogeneità.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Applicare con temperatura dell'aria e della superficie compresa tra 10 e 32°C e umidità relativa inferiore all'80%.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Utilizzare pennelli a setole sintetiche. Non diluire.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Utilizzare rulli in poliammide o poliesteri (12-16 mm). Non diluire.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Ugello: 13 - 17 pollici

Pressione: 140 - 180 bar

Non diluire.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Se necessario, diluire in acqua fino al 10%.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Acqua.

NOTE

Applicare il secondo strato almeno 2 ore dopo il primo. La resistenza alla raschiatura sulle superfici lucide si ottiene in 5-7 giorni con l'indurimento di PERMA-WHITE. Non strofinare la vernice nuova per sette giorni.

Perma-White non è stato concepito per applicazioni su pavimenti o superfici soggette a immersione o contatto prolungato con l'acqua, come l'interno di box doccia, saune o bagni turchi.

Il prodotto non protegge dai batteri patogeni e di origine alimentare.

Sono necessarie 2 mani per garantire prestazioni e resistenza alla muffa.

In caso di colorazione di PERMA-WHITE da applicare su substrati lisci e non assorbenti, stendere prima un primer Zinsser Bulls-Eye 123 o 123 Plus.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: 50 g/l

Soluzione premiscelata COV: 50 g/l

Categoria COV: A/i

Limite di COV: 140 g/l

Note riguardanti la sicurezza: Consultare la Scheda di sicurezza e le informazioni su salute e sicurezza riportate sull'etichetta.

SCADENZA

Minimo 2 anni dalla data di produzione per le confezioni sigillate, conservate in locali asciutti e adeguatamente ventilati, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra 5 e 35°C. Per evitare la formazione di una pellicola sul prodotto, chiudere la latta dopo ogni utilizzo. Conservare al riparo dal gelo.

Data del rilascio: 17/05/2024

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu