



ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

Vysoce odolná interiérová barva

- Zaschlý nátěr odolává degradaci houbami a plísněmi.
- Samozákladující nátěr.
- Dobrá přilnavost k lesklému a obtížně natíratelnému povrchu.
- Vlastnosti usnadňující aplikaci.
- Odolný, omyvatelný povrch.



ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

DESCRIPTION

Vysoce odolná akrylová interiérová barva, speciálně vyvinutá pro zkrášení a ochranu vnitřních povrchů při ochraně zaskleného nátěru proti degradaci houbami a plísněmi.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pro aplikaci na vnitřní stěny, dutiny ve stěnách, stropy, obložení, dveře, dlaždice a související natíratelné povrchy. Ideální pro koupelny, sklepy, kuchyně, prádelny, skříně, šatny, místnosti s vířivkou, uzavřené verandy a oblasti bazénů nebo jakýkoli interiér, kde je problémem s plísní. Skvělá pro institucionální nebo komerční použití ve školách, nemocnicích, hotelech, pečovatelských domech, restauracích, atletických zařízeních atd.

TECHNICAL DATA

Hustota (g/cm ³):	1,42
Úroveň lesku:	Satin
Úroveň lesku při 60°:	Satin: 18-23%
Úroveň lesku při 85°:	Satin: 47-53%
Obsah pevných látek v hmotnosti:	54%
Obsah pevných látek v objemu:	38%
Odolnost proti drhnutí za mokra (EN 13300):	wsr_c1

DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

Dotykem suché:	30 minut
Suchý nátěr:	2 hodiny
Plně vytvrzené:	7 - 10 dny

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU

100 - 150 µm

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU

40 - 60 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

7 - 10 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrchy by měly být čisté, soudržné a zbavené nečistot, prachu, mastnoty, vosku, lepidla na stěny, mýdlového filmu, uvolněné barvy nebo jiného znečištění povrchu. Před aplikací odstraňte všechny existující houby a plísně. Pokud vás znepokojují plísně za stěnami, pod podlahou, ve ventilačních systémech nebo v jiných neviditelných oblastech, obraťte se na odborníka, který se specializuje na sanaci plísní. U komerčních budov a škol dodržujte příslušné pokyny pro odstraňování plísní. Povrchy očistěte roztokem domácího bělidla na litr vody nebo kvalitním biocidním mycím prostředkem. Skvrny: rzi, taninů, mastnoty, plísní a další skvrny je třeba blokovat vhodným těsnícím nátěrem likvidující skvrny, jako je B-I-N nebo B-I-N AQUA. Při nanášení základního nátěru na znečištěné oblasti se nejprve pokuste odstranit co nejvíce skvrn umytím, broušením, škrábáním atd.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity by měly být nátěrové hmoty před použitím důkladně promíchány.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Aplikujte, pokud při teplotě vzduchu a povrchu v rozmezí 10 - 32°C a vlhkostí nižší než 80%.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Použijte štětec se syntetickými štětini. Neředte.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Neředte.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: BEZVZDUCHOVÝ SPREJ

Tryska: 017-013". Tlak: 140 - 180 barů. Neředte.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÝ ATOMIZOVANÝ SPREJ

V případě potřeby zředit vodou do 10%.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ / ROZLITÍ

Vodou.

POZNÁMKY

Aplikujte druhou vrstvu 2 hodiny nebo déle po první. Odolnost proti poškrábání na lesklých površích se během vytvrzování PERMA-WHITE vytvoří za 5 až 7 dní. Neotírejte nový povlak po dobu sedmi dnů. Výrobek není určen k aplikaci na podlahy nebo jakýkoli povrch vystavený ponoření do vody nebo dlouhodobému kontaktu s vodou, včetně sprchových koutů, saun nebo páry. Produkt nechrání před bakteriemi přenášenými potravinami nebo chorobami. Pro správnou funkci a odolnost proti plísním a houbám jsou nutné 2 vrstvy.

SAFETY DATA

Úroveň těkavých organických

látek: 50 g/l

VOC readymix: 50 g/l

Kategorie VOC: A/i

Limitní hodnota VOC: 140 g/l

Poznámky k bezpečnosti: Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

DOBA POUŽITELNOSTI

Minimálně 2 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5 a 35 °C. Aby nedošlo k převržení výrobku, uzavřete nádobu po každém použití. Během skladování udržujte víčko těsně uzavřené. Chraňte před zmraznutím.

last_updated: 11/03/2025

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer: footer_data_disclaimer.value

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
93322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zeltem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu