



ZINSSER® PERMA-WHITE SATIN

Unik vådrumsmaling til indendørs

- Mug- og skimmelresistent
- Resistent overfor vedvarende fugt, ingen blæredannelse
- Hæfter på blanke, glatte og hårde overflader
- Hygiejnisk, nem at rengøre
- Tåler afvaskning med børste



ZINSSER® PERMA-WHITE SATIN

BESKRIVELSE

Unik, vandbaseret akryl vådrumsmaling som forskønner og beskytter og samtidig virker mug- og skimmelhindrende. Perma-White® giver en smuk og særdeles holdbar overflade, som er vaskbar og fugtresistent, hvorved betingelserne for mug- og skimmelvækst er elimineret. God til let sugende underlag. Ideel til områder med vedvarende høj luftfugtighed, temperaturændringer og dårlig luftcirkulation.

ANBEFALET BRUG

Anvendes indendørs på vægge, lofter, lister, døre og lignende vaskbare overflader. Ideel til baderum og toiletter, køkkener, kældre, vaskerum, omklædningsrum, svømmehaller – kort sagt overalt, hvor mug og skimmel kan have gode betingelser. Meget velegnet til institutioner, skoler, hospitaler, hoteller, plejehjem, restauranter, idrætshaller mv.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,42
Glansgrad:	Satin
Glansgrad ved 60°:	18-23%
Glansgrad ved 85°:	47-53%
Faststofindhold i vægt:	54%
Tørstofindhold i volumen:	38%
wet_scrub_resistance:	wsr_c1

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringsstør:	30 minutter
Genbehandlingstør:	2 timer
Fuldt hærdet:	7 – 10 dage

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

100 - 150 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

40 – 60 µm

TEORETISK FORBRUG

7 – 10 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkevidde afhænger af mange faktorer såsom påføringsmetode, overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Overfladen skal være ren og sund, fri for støv, snavs, fedt, voks, tapetklister, sæberester og al anden overfladefurening samt løstsiddende maling. Mug og skimmel afvaskes med BC50 iblandet vand. Ved usikkerhed om der skulle finde sig skimmel og mug bag vægge, under gulve, i ventilationssystemer mv. skal fagmand kontaktes for råd om afhjælpning. I offentlige bygninger, skoler osv skal de givne retningslinier for fjernelse af mug følges.

Pletter /skjolder: Rust, fedt, mug og skimmel mv. bør forsegles med Zinsser B-I-N eller Bulls Eye 1-2-3 Plus. Inden forsegling bør pletter og skjolder vaskes, skrubes eller slibes af så godt som muligt.

BRUGSANVISNING

For at sikre homogenitet skal malingen omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Temperatur 10 – 32° C / luftfugtighed under 80%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Påføres ufortyndet. Brug pensler med syntetiske hår.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Påføres ufortyndet.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Påføres ufortyndet.
Dysetørrelse: 17-13.
Tryk: 140 – 180 bar.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Hvis nødvendigt kan fortyndes med max. 10% vand.

RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Vand.

BEMÆRKNINGER

Påfør 2. lag to timer eller mere efter 1. lag er påført. For at opnå en ridsefast overflade skal hærdetiden overholdes. I hærdetiden må overfladen ikke skrubes. Produktet anbefales ikke til påføring på gulve eller til overflader, der nedsænkes i vand eller udsættes for længere tids vandpåvirkning f.eks. saunaer, dampbade o.lign. Produktet beskytter ikke mod bakterier fra levnedsmidler eller mod smitte.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	50 g/l
VOC-færdigblanding:	50 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	140 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

HOLDBARHED

Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket original emballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5 og 35° C

Udstedelsesdato: 11/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu