



ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

Vysokoučinná interiérová farba.

- Ochrana vysušeného náteru proti plesňovej degradácii
- Samonasávanie
- Dobrá priľnavosť na lesklých a ťažko natierateľných povrchoch
- Jednoduché aplikačné vlastnosti
- Trvácna, umývateľná, vlhku odolná povrchová úprava



ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

DESCRIPTION

Vysokoučinná akrylová interiérová farba s jedinečným zložením na skráslenie a ochranu interiérových povrchov a zároveň na ochranu zaschnutého náteru proti plesňovej degradácii pre. Možnosť drhnutia - trieda 1 pre mokré drhnutie (ISO 11998).

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Na aplikáciu na vnútorné steny, dutiny stien, stropy, obloženie, dvere, obklady a súvisiace povrchy, ktoré možno natierať. Ideálny do kúpeľní, pivníc, kuchýň, práčovní, šatní, šatňových priestorov, miestností s vírivkami, uzavretých veránd a bazénov alebo do všetkých interiérov, kde hrozí výskyt plesní. Skvelé na inštitucionálne alebo komerčné použitie v školách, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov, reštauráciách, športových zariadeniach atď.

TECHNICAL DATA

Hustota (g/cm ³):	1,42
Úroveň lesku:	Satin
Úroveň lesku pri 60°:	Satin: 18-23%
Úroveň lesku pri 85°:	Satin: 47-53%
Obsah pevných látok v hmotnosti:	54%
Obsah pevných látok v objeme:	38%
Odolnosť voči mokrému drhnutiu (EN 13300):	wsr_c1

DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

Na dotyk suché:	30 min
Suchý na opätovné natieranie:	2 h
Úplne vytvrdené:	7 - 10 dní

ODPORÚČANÁ HRúbKA MOKRÉHO FILMU

100 - 150 µm

ODPORÚČANÁ HRúbKA SUCHÉHO FILMU

40 - 60 µm

TEORETICKÁ SPOTREBA

7 - 10 m²/l

PRAKTICKÁ VÝDATNOSŤ

Praktické pokrytie závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu, typ aplikácie a straty materiálu počas aplikácie.

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrchy musia byť čisté, zdravé a zbavené nečistôt, prachu, mastnoty, vosku, lepidla na obklady stien, mydlového filmu, uvoľnenej farby alebo iných povrchových nečistôt. Pred maľovaním odstráňte všetky existujúce plesne a huby. Ak sa obávajú plesní a húb za stenami, pod podlahou, vo ventilačných systémoch alebo na iných neviditeľných miestach, obráťte sa na odborníka, ktorý sa špecializuje na odstraňovanie plesní a húb. V prípade komerčných budov a škôl postupujte podľa príslušných pokynov na odstraňovanie plesní. Povrchy čistite roztokom čajovej šálky domáceho bieliadla na liter vody alebo kvalitným biocídnym prípravkom. Škrvy: hrdza, triesloviny, mastnota, plesne a iné škvrny by sa mali zablokovat vhodným základným náterom na ničenie škvŕn, napríklad Zinsser B-I-N, B-I-N Aqua, Bulls Eye 123 Plus ou 123. Pri základnom nátere zafarbených plôch sa najprv pokúste odstrániť čo najviac škvŕn umytím, obrúsením, oškrabaním atď.

NÁVOD NA POUŽITIE

Na zabezpečenie homogenity by sa mali náterové materiály pred použitím dôkladne premiešať.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Aplikujte, keď je teplota vzduchu a povrchu v rozmedzí 10 - 32 °C a vlhkosť menej ako 80 %.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: ŠTETEC

Použite kefu so syntetickými štetinami. Neriediť.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: VALEC

Neriediť.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: BEZVZDUCHOVÉ STRIEKANIE

Tryska: 017 - 013.

Tlak: 140 - 180 barov.

Neriediť.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: VZDUCHOVO ATOMIZOVANÝ SPREJ

V prípade potreby zriedte vodou až na 10 %.

ČISTENIE ZARIADENIA / POSTRIEKANIE

Voda.

POZNÁMKY

Druhú vrstvu naneste 2 hodiny alebo dlhšie po prvej vrstve. Odolnosť proti škrabancom na lesklých povrchoch sa vytvorí za 5 až 7 dní, keď Perma-White vytvrdne. Nový náter neškrabte sedem dní.

Výrobok nie je určený na aplikáciu na podlahy alebo akékoľvek povrchy vystavené ponoreniu do vody alebo dlhodobému kontaktu s vodou vrátane sprchovacích kútov, sáun alebo pary.

Výrobok nechráni pred baktériami prenášanými potravinami alebo spôsobujúcimi choroby. Pre správny účinok a odolnosť voči plesniam a hubám sú potrebné 2 vrstvy.

V situácii, keď je potrebné tónovať PERMA-WHITE na hladkých a neporéznych podkladoch, najprv naneste základný náter Zinsser Bulls Eye 123 alebo 123 Plus.

last_updated: 11/03/2025

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer: footer_data_disclaimer.value

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

SAFETY DATA

Úroveň VOC:	50 g/l
VOC readymix:	50 g/l
Kategória VOC:	A/i
Limit VOC:	140 g/l
Poznámky k bezpečnosti:	Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie vytlačené na plechovke.

SKLADOVATEĽNOSŤ

Minimálne 2 roky od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, ak sa skladujú v suchých, dobre vetraných priestoroch, nie na priamom slnečnom svetle pri teplote od 5 do 35 °C. Aby ste zabránili obrusovaniu výrobku, po každom použití nádobu zatvorte. Počas skladovania udržiavajte veko tesne uzavreté. Chráňte pred zamrznutím.

last_updated: 11/03/2025

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer: footer_data_disclaimer.value

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu