



ZINSSER® WATERTITE

Akrylátová hydroizolační barva s nízkým zápachem

- Zastaví tlak vody až do 2,5 baru (dvojnásobek síly latexových hydroizolací).
- Zabraňuje průsaku vody cementovými, zděnými a betonovými stěnami a podlahou suterénu
- Ochrana zaslhlého nátěru proti plísňové degradaci
- Lze aplikovat na mokré i suché povrchy
- Hladký, nežloutnoucí, pololesklý povrch

ZINSSER® WATERTITE

DESCRIPTION

Dvouvrstvý systém. První vrstva povrch napenetruje a uzavře. Druhá vrstva dokončí hydroizolační proces, aby byla zajištěna ochrana proti průsaku vody a ochrana zaschlého nátěru proti degradaci plísňemi.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

K použití na betonové, štukové, cementové, škvárové a jiné zděné povrchy v interiéru i exteriéru. Výrobek je ideální pro vnitřní stěny sklepů a pro utěsnění betonových sklepních základových desek před pokládkou podlahové krytiny (nedoporučuje se jako přímá pochozí vrstva). Lze aplikovat i na vnější základy a opěrné zdi, nad i pod úrovní terénu. Na bázi rozpoouštědel.

TECHNICAL DATA

Hustota (g/cm³):	1,47
Úroveň lesku:	Matt
Obsah pevných látek v hmotnosti:	74%
Obsah pevných látek v objemu:	48%

DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

Dotykem suché:	1 hodina
Suchý nátěr:	4 hodiny
Plně vytvrzené:	7 - 14 dny

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU

400 - 500 µm na vrstvu

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU

220 - 260 µm na vrstvu

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

1,8 - 2,5 m²/l

PRAKTIČKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Nové nebo nenatřené zdrovo: Povrch musí být čistý a zbavený nečistot, mastnoty, oleje, mýdla a dalších nečistot. Nové zdrovo musí být vytržené nejméně 30 dní před prvním nátěrem. Solné skvrny nebo výkvěty (bílý práškový námos, který se často vyskytuje na stěnách) musí být odstraněny. Hladký beton ("leptat") roztokem kyseliny chlorovodíkové nebo adhezní směsi na beton. Dodržujte pokyny výrobce a bezpečnostní opatření. Po aplikaci povrch důkladně opláchněte vodou. Odstraňte všechny existující plísni a huby. Použijte roztok 1 čajové lžičky domácího bělidla na 1 litr vody nebo použijte čistič plísni. V případě komerčních budov postupujte podle příslušných pokynů pro odstraňování plísni (v případě obav z plísni a hub za stěnami, pod podlahou, ve ventilačních systémech nebo na jiných neviditelných místech se obrátte na odborníka, který se specializuje na odstraňování plísni a hub). Odstraňte plísni a huby v exteriéru. Dříve natřené povrchy: WATERTITE zaručuje vodotěsnost při aplikaci na holé zdrovo. Lze jej použít na dříve natřené nelesklé povrchy, avšak jeho hydroizolační schopnost je pak závislá na celistvosti předchozího nátěru. Pro dosažení nejlepších výsledků odstraňte co nejvíce část starého nátěru ručním oškrabáním povrchu a následně drátěným kartáčem. Účinná je také pásová bruska s brusným pásem o zrnitosti 50. Vnější povrchy by měly být vyčištěny pomocí vysokotlakého čištění (párou) nebo otryskání pískem, aby se odstranil veškerý uvolněný a odlupující se nátěr a cement. Všechny povrchy očistěte roztokem kyseliny chlorovodíkové a povrch důkladně opláchněte vodou. Uvolněný písek a štěrk způsobený leptáním kyselinou je třeba z povrchu odstranit vysáváním nebo zametením. Zastavení úniků vody a prasklin: Všechny otvory a praskliny, zejména aktivní úniky vody, musí být zalátnány hydraulickým betonem. Spáru v místě styku podlahy a stěny utěsněte hydraulickým betonem. Dodržujte pokyny výrobce ohledně doby schnutí atd.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před aplikací a během ní důkladně promíchejte.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Teplota vzduchu, podkladu a nátěrového materiálu 10 °C nebo vyšší. Aby se zabránilo hromadění par rozpoouštědel, nezapomeňte otevřít všechna okna a dveře. K zajištění proudění vzduchu použijte nejiskřící odsávací ventilátor. Uhaste všechny plameny a pilotní světla u ohřívacích vodních a topných systémů. Vypněte vzduchové/topně systémy na termostatu.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

První nátěr nanášejte v hojně míře hustým štětem s polyesterovými štětinami, případně rozválcováním malého úseku (1 m x 1 m) a následným zapracováním nátěru do pórů zdiva pomocí štětce. Naneste tolik nátěru, kolik je potřeba k vytvoření souvislého filmu bez dér.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Na nelakované porézní povrchy použijte váleček s vlasem 24 mm, na hladké nebo dřívě lakované povrchy váleček s vlasem 18 mm. Druhou vrstvu lze nanášet štětem nebo válečkem.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ / ROZLÍTÍ

Čerstvé skvrny a kapky utřete hadrem s ředitlem. Abyste minimalizovali zápal rozpoouštědel, používejte minerální lih bez zápacu a čistěte aplikaci nářadí mimo pracovní prostor.

POZNÁMKY

- WATERTITE se nedoporučuje používat na nádrže s pitnou vodou, cisterny, pítky pro ptáky nebo bazény, ani jako základní nebo vrchní nátěr na podlahy vystavené pěšímu provozu.
- Nenanášejte, pokud se v průběhu 24 hodin očekává silný déšť.

last_updated: 11/03/2025

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer: footer_data_disclaimer.value

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shandon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
36, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zellem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® WATERTITE

SAFETY DATA

Úroveň těkavých organických

látek:	370 g/l
VOC readymix:	370 g/l
Kategorie VOC:	A/i
Limitní hodnota VOC:	500 g/l
Poznámky k bezpečnosti:	Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

DOBA POUŽITELNOSTI

3 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobré větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 4 a 32 °C.

last_updated: 11/03/2025

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer: footer_data_disclaimer.value

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zellem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu