



ZINSSER® WATERTITE

Acryl Portland Cement-baseret maling

- Stopper tilbagevendende salpeterudtræk
- Dobbelt så stærk som latex vandtætningsmidler
- Forhindrer at vand trænger gennem cement, murværk og beton ude og inde
- Stopper vandtryk på op til 2,5 Bar
- Mug- og skimmelhæmmende

ZINSSER® WATERTITE

BESKRIVELSE

Opløsningsmiddelbaseret, acryl vandtætningsmaling. Watertite® er et to-lags system. Første lag grunder og forsegler overfladen. Andet lag fuldender processen og blokerer for vandindtrængning og hindrer mug-vækst. Det er vigtigt, at Watertite® påføres i så tykt og ensartet lag, at overfladen står tætlukket glat og porefri. Vi anbefaler mindst to lag.

ANBEFALET BRUG

Watertite® er en klar-til-brug maling, som er beregnet til vandtætning af indendørs og udendørs beton, stuk, cement, blokke og andre former for puds og murværk. Ideel til påføring indendørs på kældervægge og til forsegling af betondæk inden montering af gulv (er ikke beregnet til gangtrafik). Er også ideel til udendørs fundamenter og til tætning af murværk såvel under som over jordoverfladen.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,47
Glansgrad:	Mat
Faststofindhold i vægt:	74%
Tørstofindhold i volumen:	48%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	1 time
Genbehandlingstør:	4 timer
Fuldt hærdet:	7-14 dage

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

400 - 500 µm pr. lag

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

220 - 260 µm pr. lag

TEORETISK FORBRUG

1,8 - 2,5 m²/ltr

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer så som overfladens porøsitet og ruhed samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Nyt eller ubehandlet murværk:

Overfladen skal være ren og fri for snavs, fedt, olie, sæbe og al anden forurening. Nyt murværk skal hærde min. 30 dage inden påføring af Watertite®.

Salt- og salpeterudtræk (et hvidt pulveragtigt lag, som ofte er på fugtige vægge) fjernes med saltsyre eller Surfa-Etch 108. Overfladen skylles grundigt med rent vand efter afvaskning med saltsyre. Al mug og skimmel afvaskes med et egnet middel. Følg altid leverandørens anvisninger og sikkerhedsforskrifter.

I offentlige bygninger, skoler osv skal de givne retningslinier for fjernelse af mug følges.

Man skal sikre sig, at der ikke gror mug og skimmel bag vægge, under gulve, i ventilationssystemer eller på andre ikke-synlige områder. Mug og skimmel på udendørs overflader afvaskes.

Tidligere malede overflader:

Watertite® sikrer en vandtæt overflade, når det påføres bart murværk. Det kan også anvendes på tidligere malede – ikke blanke - overflader, men vandtætningsvnen afhænger her af hvilken type maling, det skal påføres. For bedste resultat skal fjernes så meget af den eksisterende maling som muligt ved manuel skrabning, efterfulgt af grundig stålborstning. Båndpudser med 50 korns sandpapir vil også være effektiv. Udendørs overflader afrenses grundigt eller sandblæses for at fjerne al løstsiddende maling og cement. Alle overflader afvaskes med saltsyre og skylles derefter grundigt. Løst sand og grus fejes eller støvsuges væk.

Lapning af utætheder og revner: Alle huller og revner, især aktive revner med vandgennemtrængning, samt samling mellem væg og gulv skal repareres med hydraulisk cement (f.eks. Portland Cement). Følg leverandørens anvisninger mht tørretider mv.

BRUGSANVISNING

Produktet skal omrøres grundigt inden brug og omrøres jævnlgt under påføring. Hold emballagen tæt lukket efter brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Påføringstemperatur: 10°C og derover. Ved indendørs påføring skal der sørges for god ventilation bl.a. ved at åbne alle vinduer og døre. Alle varme- og udluftningssystemer og andre kilder til antændelse slukkes.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Første lag påføres gavmildt med en kraftig pensel med polyesterhår, eller der påføres et lille område på ca. 1 m x 1 m med rulle, hvorefter malingen arbejdes godt ind i murværkets porer med en kraftig pensel. Der skal påføres så meget maling, at overfladen står helt jævn, glat og porefri.

Brug en malerrulle med 24 mm luv til ubehandlede, porøse overflader, og en rulle med 18 mm luv til glatte eller tidligere malede overflader.

Andet lag påføres med pensel eller rulle.

Når malingen er tør skal det sikres, at overfladen er helt tæt. I modsat fald skal påføres mere maling.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Første lag påføres gavmildt med en kraftig pensel med polyesterhår, eller der påføres et lille område på ca. 1 m x 1 m med rulle, hvorefter malingen arbejdes godt ind i murværkets porer med en kraftig pensel. Der skal påføres så meget maling, at overfladen står helt jævn, glat og porefri.

Brug en malerrulle med 24 mm luv til ubehandlede, porøse overflader, og en rulle med 18 mm luv til glatte eller tidligere malede overflader.

Andet lag påføres med pensel eller rulle.

Når malingen er tør skal det sikres, at overfladen er helt tæt. I modsat fald skal påføres mere maling.

Udstedelsesdato: 11/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® WATERTITE

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Spild aftørres med klud vædet i fortynder. Brug lugtfri mineralsk terpentin for at mindske lugten af opløsningsmidler. Maleværktøj rengøres udendørs.

BEMÆRKNINGER

Watertite® anbefales ikke til drikkevandstanke, cisterner, fuglebade eller swimming pools og ej heller som grunder eller topmaling på gulve, som udsættes for gangtrafik. Påføres ikke ved melding om kraftig regn indenfor 24 timer.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	370 g/l
VOC-færdigblanding:	370 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	500 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen

HOLDBARHED

Minimum 3 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 4 og 32°C.

Udstedelsesdato: 11/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu