



ZINSSER® WATERTITE

Akrylátová hydroizolačná farba s nízkym zápachom

- Zastaví tlak vody až do 2,5 baru (dvojnásobok sily latexových hydroizolácií)
- Zabraňuje priesakom vody na cementových, tehlových a betónových stenách a podlahe suterénu.
- Ochrana zaschnutého náteru proti plesnovej degradácii
- Môže sa aplikovať na mokré i suché povrhy
- Hladký, nežltinúci povrch v odtieni vaječnej škrupiny

ZINSSER® WATERTITE

DESCRIPTION

Dvojvrstvový systém. Prvý náter vytvorí základný náter a utesni povrch. Druhý náter kompletizuje tesniaci proces, aby sa zabezpečila ochrana proti vniknutiu vody a ochrana vysušeného náteru proti degradácii hubami.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

K použitiu na betónové, štukové, cementové, škvárové a iné tehlové povrhy v interéri aj exteriéri. Výrobok je ideálny pre vnútorné steny pivnic a pre utesnenie betónových pivničných základových dosiek pred podlahou podlahovej krytiny (nedoporučuje sa ako priamo pochôdzna vrstva). Dá sa použiť aj na vnútorné základy a oporné steny nad i pod úrovňou terénu. Na báze rozpuštadiel.

TECHNICAL DATA

Hustota (g/cm³):	1,47
Úroveň lesku:	Matt
Obsah pevných látok v hmotnosti:	74%
Obsah pevných látok v objeme:	48%

DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

Na dotyk suché:	1 h
Suchý na opäťovné natieranie:	4 hodiny
Úplne vytvrdenuté:	7 - 14 dny

ODPORÚČANÁ HRÚBKA MOKRÉHO FILMU

400 - 500 µm na vrstvu

ODPORÚČANÁ HRÚBKA SUCHÉHO FILMU

220 - 260 µm na vrstvu

TEORETICKÁ SPOTREBA

1,8 - 2,5 m²/l

PRAKТИCKÁ VÝDATNOSŤ

Praktická spotreba závisí od viacerých faktorov, ako je poréznosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.

PRÍPRAVA POVRCHU

Nové alebo nenatreté murivo: Povrch musí byť čistý a zbavený nečistôt, mastnoty, oleja, mydla a ďalších nečistôt. Nové murivo musí byť vytvrdnené najmenej 30 dní pred prvým náterom. Sofné škvurny alebo výkvety (biely práškový nános, ktorý sa často vyskytuje na stenách) musí byť odstránený. Hladký betón („leptať“) roztokom kyseliny chlorovodíkovej alebo adhdeznej zmesi na betón. Dodržujte pokyny výrobcu a bezpečnostné opatrenia. Po aplikácii povrch dôkladne opláchnite vodou. Odstráňte všetky existujúce plesne a huby. Použite prostriedok HG odstraňovač plesní. V prípade komerčných budov postupujte podľa príslušných pokynov pre odstraňovanie plesne. V prípade obáv z plesne a hub za stenami, pod podlahou, vo ventiláčnych systémoch alebo iných neviditeľných miestach sa obráťte na odborníka, ktorý sa špecializuje na odstraňovanie plesní a hub. Odstráňte plesne a huby v exteriéri. Už natreté povrhy: WATERTITE zaručuje vodotesnosť pri aplikácii na holé murivo. Tiež ho možno použiť na už natreté nelesklé povrhy, avšak jeho hydroizolačná schopnosť je potom závislá na celistvosti predchádzajúceho náteru. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, odstráňte čo najväčšiu časť starého náteru ručným oškrabáním povrchu drôtenou kefou. Účinná je tiež pásová brúška s brúsnym pásom so zrnitosťou 50. Vnútorný povrch by mal byť vyčistený pomocou vysokotlakového čistenia (parou) alebo opieskováním, aby sa odstránil všetok uvoľnený a odlupujúci sa náter a cement. Všetky povrhy očistíte roztokom kyseliny chlorovodíkovej a povrch dôkladne opláchnite vodou. Uvoľnený piesok a štrk, ktorý vznikne je potrebné z povrchu odstrániť vysávaním alebo zametením. Zastavenie úniku vody a utesnenie prasklín: všetky otvory a praskliny, úniky vody musia byť zaplatané hydraulickým betónom. Špáru v mieste styku podlahy a steny utesnite hydraulickým betónom. Dodržujte pokyny výrobcu ohľadom doby zasychania.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím aj počas neho dôkladne premiešajte.

PODMIENKY APLIKÁCIE

Teplota vzduchu, podkladu a náterového materiálu 10°C alebo vyššia. Aby sa zabránilo hromadeniu par v rozpuštadiel, nezabudnite otvoriť všetky okná a dvere. K zaisteniu prúdenia vzduchu používajte neiskriaci odsávací ventilátor. Uhaste všetky plameňa a svetlá na ohreviaca voda a vykurovacích systémoch. Vyplňte vzduchové/výhrevné systémy na termostatoch.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: ŠTETEC

Prvý náter nanášajte v bohatej miere štetcom s polyesterovými štetinami, prípadne rozvalcovaním malého úseku (1m x 1m) a následne zapracovaním náteru do pórov steny pomocou štetca. Naneste toľko náteru, koľko je potrebné k vytvoreniu súvislého filmu bez dier.

APLIKÁCIA A RIEDENIE: VALEC

Na nelakované porézne povrhy používajte valček s vlasom 24 mm, na hladké alebo už lakované povrhy valček s vlasom 18 mm. Druhú vrstvu možno nanášať štetcom alebo valčekom.

ČISTENIE ZARIADENIA / POSTRIEKANIE

Čerstvé škvurny a kvapky utrite handrou s riedidlom. Aby ste minimalizovali zápach rozpuštadiel používajte minerálny lieh bez zápacu a čistite aplikačné náradie mimo pracovného priestoru.

POZNÁMKY

- WATERTITE sa nedoporučuje používať na nádrže s pitnou vodou, cisterny, napájadlá pre vtáky, alebo bazény, ani ako základný alebo vrchný náter na pochôdzne podlahy.
- Nenanášajte, pokiaľ sa v priebehu 24 hod. očakáva silný dážď.

last_updated: 11/03/2025

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer: footer_data_disclaimer.value

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shandon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zellem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® WATERTITE

SAFETY DATA

Úroveň VOC:	370 g/l
VOC readymix:	370 g/l
Kategória VOC:	A/i
Limit VOC:	500 g/l
Poznámky k bezpečnosti:	Preštudujte si kartu bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie uvedené na obale

SKLADOVATEĽNOSŤ

3 roky od dátumu výroby v neotvorených plechovkách, pokiaľ sú skladované v suchých, dobre vetraných priestoroch, nie na priamom slnku pre teplotu medzi 4 a 32°C

last_updated: 11/03/2025

footer_data_colors_pack_sizes: footer_data_colors_pack_sizes.value

footer_data_disclaimer: footer_data_disclaimer.value

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zellem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu